



Handleiding Schaal Emaille

Breng een dot lijm aan op de achterzijde van de mozaïekstenen. Dit is de platte kant. Begin met plakken van de mozaïekstenen vanuit het hart van de schaal. Zorg dat alle mozaïekstenen zoveel mogelijk tegen elkaar komen te liggen, dus met zo weinig mogelijk ruimte ertussen. Ben je bij de buitenrand beland, maak het geheel dan zo passend / mooi mogelijk en voorkom dat er mozaïekstenen buiten de rand uitsteken.

Voor het hechten van alle mozaïekstenen adviseren wij zeker 1 uur, liefst 2 uur te wachten voordat het geheel ingevoegd wordt. Dit voorkomt dat er stenen nog niet vast genoeg zitten.

Het zakje voegsel dient in het bakje aangelengd te worden met ca. 20 ml. water. Laat het water ca. 30 seconden in het voegsel trekken en roer het geheel daarna tot een papje. Breng het voegsel met het roerstokje of sponsje aan op het glasmosaïek. Wrijf vervolgens met het sponsje alle kieren in het mozaïek dicht met voegsel, ook de verticale randen. Wrijf een aantal keren extra over het geheel, zodat alle kieren goed vol zitten met voegsel.

Zodra alles ingevoegd is, maak je het sponsje schoon en wrijft met de vochtige spons over het mozaïek om overtollig voegsel weg te nemen. Laat het volgens ca. 15 minuten met rust. Wrijf hierna met keukenpapier over het geheel zodat de sluier grotendeels wordt verwijderd. Enkele uren later kun je met een vochtige doek nogmaals over het geheel gaan zodat de laatste sluier verwijderd wordt en het geheel glanzend oppoetsen met een droge doek.

Tips / waarschuwingen:

- * Lijmresten in kleding kunnen gemakkelijk met water worden gereinigd. Doe dit wel zo snel mogelijk.
- * Gooi overmatig voegsel niet in de gootsteen, dit kan verstopping veroorzaken!
- * Poets het geheel na een dag of 2 eens geheel op met schoonmaakazijn; dit geeft een maximale glans.

Kijk voor meer mozaïekpakketten op www.mozaiekpakket.nl