

Eéncomponent klassiek UV-vernissysteem op kaal hout boven de waterlijn (mahonie / meranti)

Algemene voorbehandeling van hout

Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine dienen eerst terdege ontvet te worden voordat er verf, lak of beits op wordt aangebracht. Ontvetten kaal hout met Epifanes 1-C SPUITVERDUNNER of wasbenzine en laat goed uitdampen. Schuur het kale hout, indien nodig eerst grof met droogschuurpapier nr. 60-80 en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droogschuurpapier oplopend van nr. 100 t/m nr. 220. Schuur altijd in de nerfrichting. Verwijder al het schuurstof en ontvet nogmaals.

Aankleuren van kaal hout

Voor het verkrijgen van een warme dieprode mahoniekleur op verbleekt mahoniehout kunnen 1 tot 3 lagen Epifanes Mahoniebeits worden aangebracht. Epifanes Mahoniebeits voor gebruik goed schudden en bij voorkeur aanbrengen in dunne lagen met een slappe langharige kwast in de richting van de houtnerf. Mahoniebeits is dun en trekt snel in de houtvezels. Werk daarom in kleine stappen en voorkom vlekken. Laat elke laag Mahoniebeits minimaal 2 uur drogen (18°C.). Epifanes Mahoniebeits is overschilderbaar met zowel één- als tweecomponent vernissen. **Let op:** Donkere oppervlakken absorberen meer warmte. Hierdoor kan een vernissysteem eerder verouderen.

Product: Epifanes Vernis/ Bootlak Blank met extra UV filter



Eéncomponent klassiek hoogglans UV vernissysteem op kaal hout boven de waterlijn

stap	Product	Aantal lagen	Verdunnen met	%	Droogtijd per laag bij 18° C.	Schuren met	Opmerkingen
1	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfdunning	50	24 uur	220 droog	Eventueel natte laag inschuren met 220 waterproof schuurpapier zonder water en afmetten. Lagen aanbrengen met langharige, slappe kwast
2	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfdunning	25	24 uur	220 droog	Handmatig schuren in de nerfrichting
3	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfdunning	15	24 uur	280 droog	Handmatig schuren in de nerfrichting
4	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	4	EPIFANES Verfdunning	0-5	24 uur	400 nat	4 lagen zijn voor een vernissysteem minimaal benodigde aantal eindlagen. Het aanbrengen van meer lagen wordt aangeraden.
	Totaal min. aantal lagen	7					

Opmerking: Het aanbrengen van meer afaklagen zorgt voor een nog diepere glans en biedt bovendien meer UV-bescherming en langer glansbehoud.