

# JetFinish



## HYDRO INTERIEURLAK

### Hoogwaardige, milieuvriendelijke, hydrolak

JetFinish® is een moderne, lichtechte, watergedragen interieurlak voor de industriële en manuele afwerking van massief houten profielen, wanden, plafonds en ander interieurhout. Het bijzondere aan JetFinish® is de goede algemene bestendigheid en natuurlijke finish die vergelijkbaar is met hoogwaardige, oplosmiddelhoudende nitrocelluloselakken. Het product droogt snel en heeft een hoge transparantie.

JetFinish® = Kleurloos in de glansgraden: Mat, zijdemat, zijdeglans en glans

JetFinish® Aufhellend = White-Finish instelling, voor lichte houtsoorten

JetFinish® SP-12 = Met extra UV-bescherming (UV-Absorbers)

### Technische Informatie

Samenstelling	Watergedragen emulsie van PU gemodificeerde acrylpolymeren
Viscositeit	35-45 Sec. / DIN 4 mm
Dichtheid	Ca. 1.02 kg/l
VOC/VOS	<3% VOS
Verbruik	Ca. 6 – 8 m <sup>2</sup> /l per laag (bezaagd) en ca. 10 m <sup>2</sup> /l per laag (geschaafd)
Kleur	Kleurloos, white-finish en transparante kleuren op aanvraag
Glansgraad	Glans, zijdeglans, zijdemat, mat
Identificatie	Dit product behoeft conform de richtlijnen 67/548/EWG of 1999/45/EG niet gecodeerd te worden. De concentratie filmbeschermingsmiddelen ligt onder de meldingsgrens.
Minergie	Geschikt voor Minergie Eco

### Applicatie

Systeemopbouw	1 x SunCare 800 (Grondering tegen verkleuren, aanbevolen) 1 x JetFinish® (Tussenschuren) 1 x JetFinish® Voor het tussenschuren wordt korrel 180-240 geadviseerd. De applicatie is identiek voor JetFinish®, JetFinish® Aufhellend en JetFinish® SP-12. Het product is klaar voor gebruik. Altijd goed mengen en kleur controleren.
Applicatie	Onverdund kwasten, rollen of spuiten. (Spuiten met nastrijken in de richting van de houtnerf)
Droging	Hanteerbaar na: 2 – 3 uur Overschilderbaar na: 4 – 6 uur
Reiniging	Water, CLEAN-UP Reiniger of Universeelreiniger SE
Opslag	6 maanden in originele, gesloten verpakking bij min. + 5°C. (Na langere opslagtijd drogingseigenschappen en kleurtoon middels een proefapplicatie testen)
Afvalcode	08 01 12 / 08 01 15

# Algemene Informatie

Hout en houtoppervlakken	<p>Oppervlakken: Geschaafde oppervlakken en drukvlakken kunnen de hechting nadelig beïnvloeden, daarom dienen dergelijke oppervlakken altijd geschuurd te worden.</p> <p>Houtvochtigheidsgehalte: Het houtvochtigheidsgehalte dient bij voorkeur tussen 12-16% te liggen en mag de grens van 18% niet overschrijden.</p> <p>Ondergronden dienen vrij te zijn van stof, hars en andere verontreinigingen.</p>
Bouwplaatsvoorschriften	<p>Bij reeds voorbehandelde houten onderdelen dienen op de bouwplaats alle zaagkanten, beschadigingen en kopse kanten conform de voorgeschreven systeemopbouw behandeld c.q. bijgewerkt te worden (bescherming tegen waterindringing). Het aanbrengen van een extra laag op de bouwplaats wordt aanbevolen.</p>
Afvoer	<p>Verontreinigd reinigingswater mag niet in het riool of oppervlaktewateren terecht komen. Door toevoeging van 0,5% coagulatiemiddel, zoals b.v. KOAGUL 10, aan het reinigingswater coaguleren de verfdeltjes. Er vormt zich sediment. Dit sediment moet in tegenstelling tot het heldere water als gevaarlijk afval afgevoerd worden.</p>
Veiligheid	<p>Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de voorschriften op de verpakking. Ook bij de verwerking van producten met een gering gehalte schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen (kleding/bril) in acht te worden genomen te worden. Mag niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen. Buiten het bereik van kinderen houden. Gedurende en na de verwerking zorgen voor voldoende ventilatie. Bevat geen irriterende stoffen die in de omgevingslucht worden uitgestoten. <b>Bij spuitapplicatie: Spuitnevel niet inademen.</b></p>
Productvarianten	<p>20.110 JetFinish® Glanz (glans) 20.111 JetFinish® Seidenglanz (zijdeglans) 20.112 JetFinish® Seidenmatt (zijdemat) 20.113 JetFinish® Matt (mat) 20.114 JetFinish® Aufhellend 20.120 JetFinish® Grund 51.164 JetFinish® SP-12 (extra UV-bescherming)</p>
Onderhoud	<p>Bij oppervlaktebeschadigingen kan na ontvetten en tussenschuren met JetFinish® nabehandeld worden. Delen die zijn beschadigd tot op het hout bijwerken conform het originele systeem.</p>

## Greenpaints

De Wanne 35 | 7475 GE Markelo | Nederland | +31(0)6 28 27 18 80 | +31(0)547 82 09 96 | info@greenpaints.nl | www.greenpaints.nl

Product	EDV-Nr.	TDS- Nr.	Auteur	Druk	Versie	Vervangt	Pagina	Taal
JetFinish®	2011X (X= 0-5)	20022	CD / EW	17.06.15	15_01	Alle voorgaande	2/2	NL

De aansprakelijkheid van Böhme AG voor haar producten is onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die beschikbaar zijn via [www.boehme.ch](http://www.boehme.ch). De aansprakelijkheid wordt beperkt en deels uitgesloten, in het bijzonder voor gevolgschades en de verwerking van de producten. De geschiktheid van de producten voor een bepaalde toepassing of verwerking wordt niet door Böhme AG verzekerd noch gegarandeerd. Deze dient door de klant zelf onder de specifieke omstandigheden getest te worden. De gegevens in dit technisch documentatieblad garanderen geen eigenschappen van onze producten. Het gaat om algemene instructies en niet verbindende informatie over onze producten en hun toepassingen. De gegevens berusten op onze meest actuele ervaringen en research.