

84250 COPPERANT ROBOTON AQ 2K-PU MAT (INCL. VERHARDER)

Hoogwaardige 2-componenten watergedragen coating op basis van polyurethaan met een zeer goede slijtvastheid (zware belasting) en chemische bestendigheid. Verkrijgbaar in de glansgraden mat, satin en hoogglans. COPPERANT ROBOTON AQ 2KPU vormt samen met CURING AGENT 2K-PU een kleurloze elastische coating met een zeer goede slijtvastheid en chemische bestendigheid. Getest volgens DIN68861 en DIN53160.

TOEPASSING

Te gebruiken op houten en betonnen vloeren. Wij adviseren dit product te gebruiken in combinatie met de Copperant Roboton AQ Floorsealer (blank of gepigmenteerd), waarbij zowel de houten als betonnen vloeren eerst voorbehandeld worden met de Roboton AQ Floorsealer voor een optimale hechting en/of inkleuring.

Gebruik dit product niet op Merbau en Jatoba, tenzij een scheidingslijn is aangebracht.

VERWERKING

Verdunning: Meng 10 volumedelen Copperant Roboton AQ 2K-PU met 1 volumedeel Curing Agent 2K-PU

Applicatie-condities: Verwerkingstemperatuur: 10-25°C (Zowel ondergrond als omgeving)

Applicatie-methode: Kwast of 2K roller.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

Esthetische producteigenschappen:

Glans: Mat 5-20% GU

Kleur: Transparant

Producteigenschappen:

Vaste stof gehalte: Ca. 30-35 % volume

Vos gehalte: 90 gr/ltr.

Dichtheid: Bij 20°C ca. 1,02-1,07 kg/l

Droge laagdikte: Standaard: 36 µm (afhankelijk van applicatie methode)

Theoretisch rendement: 8-10 m²/ltr. per laag

Praktisch rendement: Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Droging bij 20°C/60% RV:

Stofdroog: na ca. 1-4 uur*

Overschilderbaar: na ca. 6 uur*

*Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

VERWERKINGSGEGEVENS

	Kwast/2K roller
Type verdunner	Water
% verdunning	Klaar voor gebruik
Spuitopening	n.v.t.
Spuitdruk	n.v.t.
Droge laag	36 µm

Reinigen gereedschap: Water

VERWERKING

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn. Ontvetten met Copperant Eco Clean.

Wij adviseren om dit product te gebruiken in combinatie met de Copperant Roboton AQ Floorsealer.

Meng 10 volumedelen Copperant Roboton AQ 2K-PU met 1 volumedeel Curing Agent 2K-PU en roer goed. Aanbrengen met kwast of roller.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Etikettering: Etiketteringsvoorschrift: volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie veiligheidsinformatieblad (vb).
Schadelijk en irriterend bij inademing, bij aanraking met de huid en ogen en bij opname door de mond. Spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

VOS-ARME CONSERVERING

Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering.

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking: Bussen van 1 en 10 liter (inclusief curing agent)

Houdbaarheid: Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden. Bewaar curing agent 2K-PU droog!

ONDERHOUD VRAAGT PERSOONLIJKE ADVISERING

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud.

ONDERHOUDSADVIES

Een verfadvisie voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V..
Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

WARRANTY & DISCLAIMER

This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.