

- Omschrijving : GP meubel-/parketlak 1K is een zeer sterke, lichtechte en natuurlijke interieurlak die nagenoeg dezelfde eigenschappen als 2K lakken bezit.
- Toepassing : Het behandelen van trappen, meubelen, parket, vol houten vloerdelen, speelgoed en andere mechanische te belasten houten onderdelen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Kenmerken :
 - Lichtecht en niet vergelend
 - Naturelle afwerking met beperkte filmvorming en accentuering van de houttekening
 - Goede slijtvastheid
 - Goede chemische bestendigheid
 - Minder milieubelastend
 - Reukarm
 - Sneldrogend
 - Goed stapelbaar
 - Geschikt voor afwerking van speelgoed conform DIN EN 71 – 3
- Kleuren : Blank
- Glansgraad : Standaard mat, zijdeglans op aanvraag
- Verpakkingen : 1 liter | 2,5 liter | 20 liter

TECHNISCHE GEGEVENS (bepaald bij 20°C en 55% R.V.)

- Dichtheid : 1,02 kg/dm³
- Percentage vaste stof : 32% (volume)
- Afleveringsviscositeit : Ca. 110 sec. DinCup 4
- Elasticiteit : Goed
- Slijtvastheid : Goed
- Vloeiing : Zeer goed
- Chemische resistentie : Goed
- Houdbaarheid : Ten minste 6 maanden in gesloten originele verpakking op een droge en vorstvrije plaats
- Opslag en transport : Vorstvrij bewaren en transporteren
- Vlampunt : Niet van toepassing

APPLICATIEGEGEVENS**Verwerkingscondities**

- Temperatuur : Temperatuur van de omgeving en ondergrond boven de 15°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.
- Ventilatie : Goed ventileren

Applicatie

- Applicatiemethode : Kwasten, rollen en spuiten
- Verdunning : Water
- Reiniging gereedschap : Water

Verbruik

Aanbevolen droge laagdikte	:	35-40 micron per laag
Theoretisch rendement bij 40 micron DLD	:	120 gram/m ² per laag op geschaafd en glad hout
Praktisch rendement	:	Afhankelijk van de ondergrond, vorm van het object en de applicatiemethode

Droging (bepaald bij 20°C en 55% R.V.)

Stofdroog	:	1 uur
Schuurbaar	:	2-3 uur
Overschilderbaar	:	4 uur

SYSTEEMVOORBEELDEN

Stysteem 1 met extra lichtbescherming	:	Impregnering: 1 laag Böhme SunCare 800 of SunCare WF (white-finish), verbruik ca. 100 gram/m ² Afwerking: 2-3 lagen GP Meubel-/parketlak 1K, verbruik ca. 120 gram/m ² per laag
Stysteem 2	:	Afwerking: 2-3 lagen GP Meubel-/parketlak 1K, verbruik ca. 120 gram/m ² per laag Let op: Voor een fraai eindresultaat wordt schuren tussen de lagen GP Meubel-/parketlak 1K aanbevolen. De eerste laag SunCare nooit schuren, aangezien dan de lichtbescherming wordt verwijderd!

VEILIGHEID

Veiligheidsinformatie	:	<ul style="list-style-type: none">• Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen• Damp/spuitnevel niet inademen• Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken• Buiten bereik van kinderen bewaren en gebruiken• Voldoet aan de vervangingsregeling (Cat. A: 130 g/l (2010)). Bevat minder dan 130 gram VOS per liter
-----------------------	---	---