

## Acryl-Crackfree<sup>®</sup>

### Hoogwaardige, zeer goed overschilderbare acrylaatkit

Factsheet: Acryl Crackfree 1803NL

Hoogwaardige acrylaatkit die zeer goed overschilderbaar is met vrijwel alle watergedragen en oplosmiddelhoudende verfsystemen. Voorkomt craquelé en verkleuring van de verf.



#### Toepassingen

- Afdichting van naden die later geschilderd moeten worden.
- Voor neggekanten van deurkozijnen en raamkozijnen
- Langs vensterbanken, scheidingswanden, plafonds, plinten, trappomen, afdekplaten, sierlijsten, etc.
- Scheuren in beton, pleister- en schilderwerk

#### Kenmerken

- Voorkomt craquelé en verkleuring van de verf
- Hecht op de meeste ondergronden
- Makkelijk te verwerken
- Makkelijk met water te reinigen
- Plasto-elastisch gedrag na droging
- Toepasbaar op licht vochtige ondergronden

#### Onderbouwing

- CE-Markering, EN15651-1: F-Ext-Int: Class 7.5P

#### Voegafmetingen

- Voegdieptes dienen in verhouding met de voegbreedte te zijn.
- Bloem PE- of PU-rondschuim rugvulling gebruiken om de juiste voegdiepte te bepalen en driepuntshechting te voorkomen
- Minimale voegbreedte = 5mm
- Voegbreedtes tot 10mm = gelijke voegdiepte
- Voegbreedte ≥ 10mm = voegbreedte gedeeld door 3 + 6mm

#### Ondergronden

Acryl-Crackfree geeft een goede hechting op de gebruikelijke bouwmaterialen. Los zittende delen vooraf verwijderen. Ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn maar mogen licht vochtig zijn. Sterk zuigende ondergronden zoals kalkzandsteen, gips en gasbeton kunnen met een oplossing van 1 deel Acryl-Crackfree op 2 delen water (als hechtprimer) voorgestreekt worden. Bij twijfel hechtproeven nemen en/of advies inwinnen.

#### Technische eigenschappen bij 20°C en 60% RV

Basis:	Dispersie acrylaat
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +40°C
Temperatuur bestendigheid:	-20°C tot +80°C
Vorstbestendigheid bij transport:	tot -15°C
Huidvorming afhankelijk van dikte, temperatuur en luchtvochtigheid:	10 tot 30 min.
Soortelijk gewicht, ISO1183-1	1,6 g/ml
Rek bij breuk, ISO868	200%
Shore-A-Hardheid, ISO868	40° Shore-A
Treksterkte, DIN 53504	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Uitzakken, ISO7390	nihil
Toelaatbare vervorming (EN15651-1):	7,5%
Organisch oplosmiddel:	>0,0% VOC (EG)

#### Overschilderbaarheid

Acryl-Crackfree is algemeen overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende verfsystemen. De beste resultaten om Acryl-Crackfree te overschilderen worden bereikt na volledige uitharding van de voeg. Wij adviseren om bij twijfel eerst zelf te testen.

#### Verwerking

Met hand-, accu- of luchtdrukspuit. Voor huidvorming de kitvoeg met water afwerken. Oppassen voor lekstrepen op poreuze ondergronden. Indien dit toch heeft plaatsgevonden materiaal met veel water en zachte borstel verwijderen.

#### Beperkingen

Niet toepassen voor voortdurende waterbelasting, vloervoeegen onder de grond. Tijdens de huidvorming gedurende minimaal 5 uur tegen regen beschermen. Niet toepassen op PE, PP, PC, teflon, neopreen en bitumen.

#### Kleuren

Standaard wit.

#### Verpakking

Kokers à 310 ml.

#### Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (5°C < 25°C). Vorst vermijden! Tenminste 18 maanden in originele verpakking houdbaar.

#### Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Langdurig contact met de huid voorkomen. Direct contact met levens- en genotmiddelen vermijden tot de kit verrubberd is. Na contact met ogen met veel water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het verrubberde product zonder risico. Zie betreffend veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.

#### Vervoersclassificatie

Niet van toepassing.