

## OXAN AQUA

<b>OMSCHRIJVING</b>	Oxan Aqua is een transparante, watergedragen acryldispersie voor beton-cementdekvloeren.	
<b>TOEPASSING</b>	OXAN AQUA is een transparante, watergedragen acryldispersie voor betonnen oppervlakken, poreuze plavuizen, baksteen. Het vermindert de vorming van stof, zorgt voor een beschermende laag en vergemakkelijkt het reinigen. OXAN AQUA heeft een goede hechting, droogt snel, vergeeld niet en is eenvoudig aan te brengen.	
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ OXAN AQUA bindt alle losse stofdeeltjes zodat men een goed te onderhouden vloer krijgt.</li><li>▪ OXAN AQUA brengt de kleur van plavuizen en tegelvloeren weer tot leven.</li><li>▪ OXAN AQUA droogt snel.</li><li>▪ OXAN AQUA vergeeld niet.</li><li>▪ OXAN AQUA is eenvoudig aan te brengen.</li><li>▪ OXAN AQUA is eenvoudig in onderhoud.</li><li>▪ OXAN AQUA is ook te gebruiken als primer onder Oxan A/U en Pre Dekverf.</li></ul>	
<b>KLEUR</b>	Kleurloos, transparant	
<b>VERPAKKING</b>	10 liter	
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	Type	Transparante watergedragen acrylaatdispersie voor vloeren binnen.
	Soortelijk gewicht	1,02 g/cm <sup>3</sup>
	Vaste stofgehalte in volume	Bij benadering 30%
	Aanbevolen laagdikte	OXAN AQUA is bedoeld als stoffbinder die diep in de ondergrond moet indringen om een slijtvaste laag te vormen. Te dikke lagen dienen voorkomen te worden.
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Overschilderbaar	Na circa 4 uur
	Droog	Na circa 8 uur Vermijd sterke belasting in de eerste week na behandeling.
<b>VERWERKING</b>	Verbruik	8 - 10 m <sup>2</sup> per liter Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
	Applicatie methoden	Kwast, roller of verfspuit
	Verdunning	Niet verdunnen, gereedschap reinigen met water Aanbrengen in één à twee lagen, afhankelijk van de ondergrond.
	Algemeen	Goed roeren voor gebruik. Niet te gebruiken onder 10° graden.

## OXAN AQUA

### GEBRUIKS- AANWIJZING

#### Voorbehandeling

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Vervuilde plekken en schade op de ondergrond eerst verhelpen. Beton- en cementvloeren dienen vier tot zes weken winddroog te zijn voordat met de behandeling wordt gestart.

Overblijfselen van cement- betonsluiser, specie en kalkresten moeten worden verwijderd met diamantschuurmachine, of roterende staalborstels. OXAN AQUA kan binnen gebruikt worden op genoemde oppervlakken. Bij gevulderde betonvloeren altijd zorgen voor voldoende inzuiging van de OXAN AQUA. Betonvloeren welke zijn voorzien van een Curring Compound altijd aanstralen. Betonwanden kunnen een bekistings bevatten , deze dient eerst te worden verwijderd.

OXAN AQUA kan ook worden toegepast als primer en worden overschilderd worden met Oxan A/U en Pre Dekverf. Oppervlakken die reeds behandeld zijn met Oxan kunnen na reiniging overschilderd worden met OXAN AQUA.

#### Afwerking

Aanbrengen in één à twee lagen.

Indien als primer gebruikt, desgewenst afwerken met Oxan A/U of Pre Dekverf.

### VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.