



# Vista Zwembadverf

## Vista Zwembadverf

Vista Zwembadverf is een chloorrubberverf geschikt voor het beschermen en verfraaien van o.a. zwembaden, speelvelden en siervijvers



### Toepassing

- Oude verflagen (chloorrubber basis).
- Speciale pleisters
- Beton

### Eigenschappen

- Zeer waterbestendig
- Weervast
- Eenvoudig te verwerken.
- Chloorwater bestendig (verkleuren / uitbleken van de pigmenten is mogelijk)
- Bestand tegen ozon reiniging
- Geen voedingsbodem voor algen etc.
- Bestand tegen in de handel gebruikelijke zwembadreinigers
- Hitte bestendig tot 80°C. (droge hitte)
- Niet bestand tegen vetten en oliën

### Product

*Bindmiddelbasis:* Chloorrubber

*Kleuren:* S 0502-Y (Wit),  
S 2060-B (Blauw),  
S 1050-B20G (Licht blauw),  
S 2050-B80G (Groen)  
S 9000-N (Zwart)

*Verpakking:* 750 ml., 2,5 ltr. en 10 ltr.

*Verbruik:* ca. 7m<sup>2</sup> per ltr. afhankelijk van de ondergrond

*Glansgraad:* zijdeglans

*Dichtheid:* ca. 1,10 g/cm<sup>3</sup> afhankelijk van de kleur

*Un-nr.:* 1263

*Verdunning:* Südwest Universeel Verdunning V33

*Opslag:* koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.

### Applicatie

Met blokkwast en lamsvachtroller.

*Reinigen van het gereedschap:* direct na gebruik met Südwest V33 Verdunning.

### Temperatuur

niet gebruiken onder + 10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon en bij vorst.

### Droging

(+20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)  
Stofdroog: na ca. 40 minuten  
Overschilderbaar: na ca. 18 uur  
Eerste vulling: na min. 12 drogen dagen, regendagen tellen niet mee.

### Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig zijn.

*Nieuwe minerale bassins (minimaal 6 weken oud)*  
De ondergrond mag max. 5% vocht bevatten.  
De ondergrond dient een egale zuiging te vertonen.  
Slecht zuigende ondergronden dienen te worden opgeruwd totdat een goede zuiging is verkregen.

*Nieuwe minerale ondergronden en kale plekken:*  
Een grondlaag met Vista Zwembadverf ca. 10% verdund aanbrengen met kwast en minstens 16 uur laten drogen.  
Vervolgens 2 lagen met Vista Zwembadverf onverdund aanbrengen met een tussen (droog) tijd van minimaal 18 uur en letten op een blazenvrij oppervlak.

*Goed hechtende oude verflagen (chloorrubber basis)*  
Grondig reinigen. Vet, vuil, algen en kalkafzetting zorgvuldig verwijderen hierna tweemaal onverdund rollen.

### Statische scheuren

Op juiste breedte brengen/uitrepareren en na het aanbrengen van de coating met een daartoe geëigende kit opvullen.

*Oude verflagen niet op chloorrubber basis (niet met Südwest universeel verdunner V33 oplosbaar). Deze zijn niet geschikt als ondergrond, de coating dient in zijn geheel verwijderd te worden.*

## **Bijzondere aanwijzing**

Natte laagdikte 80-100 µm per laag.

Bij toepassing van de kleur wit kan een extra laag noodzakelijk zijn.

Niet in de volle zon of op verwarmde ondergrond verwerken: blaasvorming mogelijk. Tijdens verwerking zorgdragen voor het verwijderd houden van open vuur. Niet roken. Voor voldoende ventilatie zorgdragen. De oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en zullen zich op de bodem van het bassin verzamelen. Hierdoor kan acuut zuurstofgebrek ontstaan. Altijd de voorgeschreven adembescherming gebruiken.

Bij siervijvers dient ten minste tweemaal blind te worden gevuld i.v.m. de gezondheid van de vissen. Echter, voor de gezondheid van de vissen kunnen wij niet garant staan.