

## DEMIDEKK OLJETÄCKFARG

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>OMSCHRIJVING</b>          | Egaal dekkende buitenbeits op basis van alkydolie  |  |
| <b>TOEPASSING</b>            | DEMIDEKK OLJETÄCKFARG is een uitstekende weers- en waterbestendige Dekkende buitenbeits op basis van alkydolie.  |  |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Laat zich gemakkelijk verwerken.</li><li>▪ Uitstekende indringing in de onbehandelde ondergrond.</li><li>▪ Zorgt voor een perfecte hechting.</li></ul> |  |
| <b>KLEUR</b>                 | Wit en vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem   |  |
| <b>GLANS</b>                 | 20 – 40 GU   |  |
| <b>VERPAKKING</b>            | 1 en 3 liter   |  |
| <b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>   | Type   | Thixotrope dekkende alkydbeits   |
|                              | Viscositeit  | 220 cP   |
|                              | Soortelijk gewicht   | 1,22 g/cm <sup>3</sup>   |
|                              | Vlampunt   | > 62°C   |
|                              | Droging bij 23°C / 50% RV  | De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief. |
|                              | Stofdroog  | Na circa 8 uur   |
|                              | Overschilderbaar   | Na minimaal 24 to 48 uur   |
|                              | Opslag   | Vorstvrij opslaan en transporteren   |
| <b>VERWERKING</b>            | Verbruik   | 5-8 m <sup>2</sup> per liter (poreus hout)<br>10-12 m <sup>2</sup> per liter (normaal hout)  |
|                              | Aanbevolen natte laagdikte   | Circa 50 micrometer per laag   |
|                              | Aanbevolen droge laagdikte   | Circa 110 micrometer per laag  |
|                              | Applicatie methoden  | Kwast, roller of spuit   |
|                              | Verdunning   | Als primer te verdunnen minimaal 10% en maximaal 15 % met (minimaal 48 uur laten uitdampen): terpentine  |
|                              | Houtvochtigheid  | Maximaal 18%   |
|                              | Verwerkingstemperatuur   | Niet beneden 5°C   |
|                              | <b>Airless-spuit</b>   |  |
|                              | Nozzle   | 0,015" – 0.018"  |
|                              | Spuithoek  | 65 - 80°   |
|                              | Nozzle druk  | 150-180 bar  |

## DEMIDEKK OLJETÄCKFARG

### GEbruiks- AANWIJZING

#### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Ondergrond eerst ontvetten met PINGO CLEANER of JOTUN KRAFTVASK, schuren en stofvrij maken.

Ondergronden die behandeld zijn met lijnzaad olie of producten waar lijnzaad olie bevat, helemaal schrapen tot aan het kale hout voordat er geschilderd gaat worden, dit om blaasvorming te voorkomen.

Als de ondergrond is aangetast door fungiciden, schimmel of algen eerst schoonmaken met het daarvoor geschikte product en goed nawassen met schoon leiding water.

#### Afwerking

Eerste laag (op kaal hout) minimaal 10 % en maximaal 15 % verdunnen met terpentijn. Maximaal 48 uur laten uitdampen alvorens de tweede/derde onverdunde laag DEMIDEKK OLJETÄCKFARG aan te brengen. De primerlaag mag niet meer kleven.

Zeer geschikt om als primer aan te brengen op kale zuigende (hongerige) houtstructuren in de gekozen eindkleur. Na voldoende droging ook af te werken met één of twee lagen JOTUN OPTIMAL.

DEMIDEKK OLJETÄCKFARG is ook toepasbaar op ondergronden die zijn behandeld met VISIR, TREBITT TRANSPARANT of andere transparante of dekkende beitsen.

### VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.