

## PANELLAK

**OMSCHRIJVING** Waterverdunbare beits voor binnen.

**TOEPASSING** PANELLAK is een waterverdunbare matte beits op basis van PVA-acrylaat emulsie voor binnenbetimmeringen van lichte houtsoorten zoals grenen, vuren, limba, essen, ramin, oregon pine en hemlock. PANELLAK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het sterk vertraagt. PANELLAK kleurloos geeft een volkomen, beschermende matte film op het hout. PANELLAK is tevens leverbaar in vele transparante kleuren.

**VOORNAAMSTE KENMERKEN**

- Vertraagt het verkleuren van houtoppervlakten.
- Waterverdunbare, oplosmiddelvrij en hierdoor minder milieubelastend
- Heeft een zeer snelle droging. Hierdoor is het aanbrengen van meerdere lagen op één dag mogelijk.
- Nagenoeg reukloos.

**KLEUR** Leverbaar in kleurloos en in vele kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.

**GLANS** Mat, 5-7 GU

**VERPAKKING** 1 en 3 liter

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Type	Waterverdunbare matte beits voor binnen.
Viscositeit	70 - 90 cP (methode ASTM D 562)
Soortelijk gewicht	1,0 - 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stofgehalte in volume	29%
Vaste stofgehalte in gewicht	37%
Vlampunt	> 99°C
Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
Stofdroog	Na circa 30 minuten
Overschilderbaar	Na circa 1 uur
Opslag	Vorstvrij bewaren

**VERWERKING**

Verbruik	12 - 15 m <sup>2</sup> /liter
Aanbevolen droge laagdikte	Circa 20 micrometer per laag
Aanbevolen natte laagdikte	Circa 70 micrometer per laag
Applicatie methoden	Kwast, roller of spons
Verdunning	Water
Houtvochtigheid	Maximaal 18%
Verwerkingstemperatuur	Niet beneden 5°C

## PANELLAK

### GEBRUIKS- AANWIJZING

Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn. Vuil, stof en was vooraf verwijderen, zonodig door wassen en schuren. Voor gebruik de beits goed doorroeren. Bij toepassing op eiken vooraf een proefstuk opzetten in verband met eventuele verkleuring. Na uitvoering van bovengenoemde voorbehandeling; twee tot drie lagen PANELLAK aanbrengen. Na de eerste laag goed schuren. Bij schroten vooral de messing en groef goed behandelen. Gebruiksvoorwerpen zoals speelgoed, meubilair, deuren etc. verder afwerken met een laag FORMEL V in de gewenste graad.

### Onderhoud

Het oppervlak moet schoon, droog en gezond zijn. Vuil, stof en was vooraf verwijderen, door middel van wassen. Het oppervlak goed mat schuren en opnieuw ontvetten. Hierna een nieuwe laag PANELLAK aanbrengen (indien de ondergrond uitsluitend met PANELLAK is behandeld). Indien FORMEL V is toegepast, het geheel afwerken met één laag FORMEL V in de gewenste glansgraad.

### VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.