

SCANOFLOOR CLEARPRIMER

OMSCHRIJVING Melkwitte acrylaat polymeer dispersie. Watergedragen, 1-componentig product op basis van acrylaten en diverse additieven.

TOEPASSING SCANOFLOOR CLEARPRIMER wordt toegepast als niet vergelende, standvaste hechtlaag op steenachtige, houten en bitumen ondergronden zowel vloeren als wanden trappen e.d. Tevens zeer geschikt als primer over beton ciré.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Watergedragen
- Stofvrij
- Goede hechting
- Uitstekende impregnering
- Goed verwerkbaar

VERPAKKING 1 en 5 KG verpakking

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Watergedragen één componentig product op basis van acrylate.
Glansgraad	Glans
Soortelijke massa	1030 kg / m ³ .
Vaste stofgehalte	ca. 26 gew.%
Verbruik	6 – 12 m ² per KG
Thermische bestendigheid	tussen -20°C en +55°C.; geen thermische schokbelasting.

VERWERKINGS-GEGEVENS

Vorbereiding	De ondergrond dient schoon, geschuurd en stofvrij te zijn.
Verwerking	Grondig oproeren en aanbrengen op de ondergrond d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.
Verdunning	Toegestaan maximaal 10 % water.
Droging	Overschilderbaar na 4 uur bij 20 °C. . Licht belastbaar na 24 uur bij 20 °C
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur tussen 15°C. en 25°C.

VEILIGHEIDS-GEGEVENS

Mengsel. Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes. Niet eten of drinken tijdens de verwerking.