



ORIGINAL
AUTHENTIEKE LIJNOLIE VERF

Natuurlijke grondverf op basis van lijnolie-standolie.
Houtvoedend en goed vullend voor bijzonder goede hechting.

Eigenschappen

- Soepel te verwerken
- Uitstekende hechtkracht
- Onovertroffen houtvoedende eigenschappen
- Blijvend elastisch

Profiel

PRELIN is een soepel te verwerken grondverf voor buiten en binnen. De grondverf kenmerkt zich door een uitstekende hechtkracht (ook op oude gereinigde en matgesuurde synthetische verven) en goede kantendekking. PRELIN heeft door zijn lijnolie-standolie onovertroffen houtverzorgende eigenschappen. De verf onderscheidt zich door een prima vloei en een goede vulling. PRELIN kan desgewenst prima met puimsteen worden ingeschuurd. De droge verflaag is goed schuurbaar en blijft duurzaam elastisch (eigenschap van de lijnolie-standolie).



Samenstelling

Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

PRELIN WIT bevat minimaal 80% natuurlijke grondstoffen.
(water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)

- Bindmiddel : Lijnolie-Standolie
Pigment : Titaanwit
Vulstof : Krijt (Calciumcarbonaat), amorphe Kwarts
Hulpstof : Ca-Co-Zr-droger, Organische Stikstofverbinding, Bentoniet klei, Vet-alcoholsulfaat, Sojalecithine, Alifatische koolwaterstof
Verdunning : Gomterpentijn

Verpakking	1, 2½ en 5 liter blik
Rendement	10 – 12 m ² /liter, afhankelijk van de ondergrond
Stofdroog	ca. 5 uur
Overschilderbaar	na 16 uur
Dichtheid	ca. 1,6 kg/liter
Glans	mat
Vaste-stofgehalte	ca. 80 %-gew, ca. 65 %-vol
VOS-gehalte	< 289 g/l
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor PRELIN WIT.
Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.





PRELIN | Product Informatie Blad

Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn. Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Ook moet de ondergrond-temperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

Nieuw werk : Niet verwerken op hout met een houtvochtgehalte hoger dan 18%. Scherpe kanten afronden.

Bestaand werk : loszittende, gebarsten of gebladderde lagen verwijderen. Goed ontvetten met een daartoe geëigend middel, naspoelen met schoon water en goed mat schuren. Kale plekken behandelen als bij nieuw werk.

Gereedschap

Met kwast, roller of spuit. Voor aandrogen reinigen met LINOTYN Verfverdunner of GOMTERPENTIJN. Handen wassen met water en zeep.

Applicatie

- Als grondverf voor buiten en binnen (alleen voor particuliere verwerkers), op nieuw en kaal geschuurd hout of voorbehandeld metaal. Af te werken met watergedragen of oplosmiddelhoudende AQUAMARYN producten. PRELIN hecht uitstekend op de meeste intacte, oude alkyd- en lijnolie verflagen. Veelal is 1 laag voldoende
- Voor en tijdens verwerking regelmatig goed oproeren. Zo nodig verdunnen met LINOTYN Verfverdunner of GOMTERPENTIJN. Bij het gebruik van meerdere verpakkingen voor gebruik mengen om verschillen in tint te voorkomen.
- Tussen de lagen mat schuren met fijn schuurpapier. Op kaal hout de 1e laag eventueel wat sterker verdunnen.

Een natte laag van 80 µ dikte geeft een droge laag van 50 µ.

Omstandigheden

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Ook moet de ondergrond-temperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

Droging

Stofdroog	na ca. 5 uur
Kleefvrij	na ca. 10 - 12 uur
Schuurbaar	na ca. 16 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Overschilderbaar na 24 uur. Bij spuitverwerking kan de tweede laag na ca. 12 uur

aangebracht worden. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

Rendement

10 -12 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

Levorm

Wit. In 1, 2½ en 5 liter blikken.

Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. Ongevoelig voor vorst.

Veiligheid

Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.

Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bevat plantaardige Terpentijnolie. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 300 g/l. Dit product bevat max. 289 g/l VOS.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.aquamaryn.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48