

# Glidden Alkyd Primer

<b>Algemeen</b>	Omschrijving	Oplosmiddelarme grondverf voor buiten	
	Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 seizoenen toepasbaar</li> <li>▪ Vochtregulerend</li> <li>▪ Goede dekking</li> <li>▪ Zeer goede vloei</li> </ul>	
	Toepassing	Grondverf voor op hout en bestaande, intacte, geschuurde verflagen.	
<b>Productinformatie</b>	Type bindmiddel	Gemodificeerde alkydhars	
	Dichtheid	ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>	
	Vaste stof gehalte	ca. 65 vol.%	
	Theoretisch rendement	ca. 13 m <sup>2</sup> / liter op basis van de geadviseerde droge laagdikte	
	Glansgraad	Mat	
<b>Verwerkingsgegevens</b>	Verwerkingsmethode	Kwast en verfrol.	
	Verdunning	Product is gebruiksklaar. Bij lage temperaturen is verdunnen mogelijk met maximaal 2 vol.% terpentijn.	
	Aanbevolen laagdikte per laag	Droge laagdikte 40 µm Natte laagdikte 60 µm	
	Droging	Bij 20°C en 50% RV: Stofdroog: ca. 1 uur Kleefvrij: ca. 2 uur Overschilderbaar na: min.4 uur	Bij 5°C en 90% RV: Stofdroog: ca. 2,5 uur Kleefvrij: ca. 4 uur Overschilderbaar na: min.12 uur
		Bij donkere kleuren, hogere laagdiktes of lagere temperaturen worden de droogtijden langer.	
	Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 0°C en maximaal 30°C. Relatieve vochtigheid minimaal 40 % en maximaal 90%. Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen	
	Reiniging gereedschap	Terpentijn	
	Vlampunt	42°C	
<b>Overige informatie</b>	Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren	
	Verpakking	1 en 2,5 liter blik	
	Opslag	Opslag in originele verpakking en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, zonder grote temperatuur veranderingen.	
	Houdbaarheid	24 maanden	
<b>Duurzaamheid</b>	BREEAM	Voldoet aan BREEAM Credit HEA9	