

Glidden Alkyd Finish Gloss

Algemeen	Omschrijving	Oplosmiddelarme, hoogglans aflak voor buiten	
	Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 seizoenen toepasbaar ▪ Snelle droging bij lage temperaturen ▪ Goede weervastheid, ook in kustgebieden ▪ Kras- en slijtvast 	
	Toepassing	Voor- en aflak voor hout, metaal en kunststof die voorzien zijn van een geschikte grondverf of bestaande intacte afwerking.	
Productinformatie	Type bindmiddel	Polyurethaan alkydhars	
	Dichtheid	ca. 1,2 kg/dm ³	
	Vaste stof gehalte	ca. 66 vol.%	
	Theoretisch rendement	ca. 16 m ² / liter op basis van de geadviseerde droge laagdikte	
	Glansgraad	Hoogglans	
Verwerkingsgegevens	Verwerkingsmethode	Kwast en verfrol.	
	Verdunning	Product is gebruiksklaar. Bij lage temperaturen is verdunnen mogelijke met maximaal 2 vol.% terpentijn.	
	Aanbevolen laagdikte per laag	Droge laagdikte 40 µm Natte laagdikte 60 µm	
	Droging	Bij 20°C en 50% RV: Stofdroog: ca. 1,5 uur Kleefvrij: ca. 4 uur Overschilderbaar na: min.16 uur	Bij 5°C en 90% RV: Stofdroog: ca. 2,5 uur Kleefvrij: ca. 4 uur Overschilderbaar na: min.20 uur
		Bij donkere kleuren, hogere laagdiktes of lagere temperaturen worden de droogtijden langer.	
	Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 0°C en maximaal 30°C. Relatieve vochtigheid minimaal 40 % en maximaal 90%. Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen	
	Reiniging gereedschap	Terpentijn	
	Vlampunt	43°C	
Overige informatie	Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren	
	Verpakking	1 en 2,5 liter blik	
	Opslag	Opslag in originele verpakking en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, zonder grote temperatuur veranderingen.	
	Houdbaarheid	24 maanden	
Duurzaamheid	BREEAM	Voldoet aan BREEAM Credit HEA9	