

Glidden Aqua Finish Satin

Algemeen	Omschrijving	Watergedragen zijdeglans aflak voor binnen
	Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitstekende vloeiing ▪ Lange opentijd ▪ Niet vergelend ▪ Snelle droging
	Toepassing	Voor- en aflak voor hout, metaal en kunststof die voorzien zijn van een geschikte grondverf of bestaande intacte afwerking.
Productinformatie	Type bindmiddel	acrylaat
	Dichtheid	ca. 1,2 kg/dm ³
	Vaste stof gehalte	ca. 35 vol.%
	Theoretisch rendement	ca. 13,5 m ² / liter op basis van de geadviseerde droge laagdikte
	Glansgraad	Zijdeglans
Verwerkingsgegevens	Verwerkingsmethode	Kwast, verfrol en luchtspuit.
	Verdunning	Bij kwast en verfrol is geen verdunning noodzakelijk. Bij luchtspuit verdunnen met max. 10 vol.% leidingwater. Spuishopening 1,8-2,0 mm en spuitdruk 3,0-4,0 bar.
	Aanbevolen laagdikte per laag	Droge laagdikte 30 µm Natte laagdikte 80 µm
	Droging (bij 20°C en 50% RV)	Stofdroog: ca. 1 uur Kleefvrij: ca. 3 uur Overschilderbaar na: min.5 uur Bij donkere kleuren, hogere laagdiktes of lagere temperaturen worden de droogtijden langer.
	Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 7°C en maximaal 30°C. Relatieve vochtigheid minimaal 60 % en maximaal 85% Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen
	Reiniging gereedschap	Leidingwater
	Vlampunt	Niet van toepassing
Overige informatie	Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
	Verpakking	1 en 2,5 liter blik
	Opslag	Opslag in originele verpakking en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, zonder grote temperatuur veranderingen.
	Houdbaarheid	12 maanden
Duurzaamheid	BREEAM	Voldoet aan BREEAM Credit HEA9