



BS3103

Garantietex Mat

OMSCHRIJVING

Duurzame, waterverdunbare, matte muurverf voor binnen en buiten op basis van kunstharstdispersie.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.

Voor het overschilderen van oude muurverflagen, mits intact en goed gereinigd.

Voor het behandelen van wanden en plafonds in vochtige ruimten, waar kans bestaat op veel condensvorming, Garantietex SchimmelBestendig toepassen.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Multifunctioneel.

Oplosmiddelvrij.

Zeer gemakkelijke verwerking.

Schrobvast volgens EN 13300, klasse 1.

Vergeelt niet.

Waterdampdoorlatend.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verroller

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%)

Airless-spuit

Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater
Spuishopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)
Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

6-7 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging bij 23°C/50% RV

Droog na : ca. 2 uur
Overschilderbaar na : ca. 2 uur

Applicatiecondities

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.



BS3103

Garantietex Mat

VEILIGHEIDSGEGEVENS Zie productveiligheidsblad van Garantietex Mat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid	ca. 1,44 g/cm ³
Vaste stofgehalte	ca. 44 vol.%
Glansgraad	mat.
Structuur	Glad.
Hechting	Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreeken te worden. Ook na jaren is Garantietex Mat zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.
Weerbestandheid	Goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	Plastic emmer van 5 en 10 liter.
Opslag	Koel en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

Algemeen

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementschud verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.



BS3103

Garantietex Mat

Behandeling beton,
metselwerk en pleisterwerk

Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:

Grondig reinigen.
Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Mat.

Geschilderde ondergrond:

Grondig reinigen.
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Mat.

Noot:

Oppervlakken binnen die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet- en
watervlekken, na reinigen en voorstrijken afwerken met twee lagen
Garantietex Isoleer.

januari 2016

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,
e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit
blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.