



BS3152 **Garantietex Dialith**

OMSCHRIJVING Oplosmiddelhoudende muurverf voor buiten op basis van pliolite.

TOEPASSINGSGBIED Voor het behandelen van steenachtige ondergronden, zoals beton en metselwerk. Toepassing op metselwerk is mogelijk als het om geventileerde en geïsoleerde spouwmuren gaat.

Voor het overschilderen van oude, intacte muurverflagen op basis van kunstharstdispersie en chloorrubber.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Uitstekende buitenduurzaamheid.

Fysisch drogend.

Beperkt waterdampdoorlatend.

Goede verwerkbaarheid en droging bij temperaturen vanaf 2°C en een relatieve vochtigheid van maximaal 90%.

Geringe vuilaanhechting.

Niet overschilderbaar met andere verfsoorten.

Onverzeepbaar.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode **Kwast of verfroller**
Verdunning : geen, is klaar voor gebruik

Reiniging gereedschap Terpentine.

Rendement 6-9 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging bij 23°C/50% RV Stofdroog na : ca. 1 uur
Droog na : ca. 2 uur
Overschilderbaar na : ca. 4 uur (bij lage temperaturen ca. 24 uur)

Applicatiecondities Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 2°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 90%.



BS3152 Garantietex Dialith

VEILIGHEIDSGEGEVENS Zie productveiligheidsblad van Garantietex Dialith.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid	ca. 1,6 g/cm ³
Vaste stofgehalte	ca. 53,5 vol.%
Glansgraad	Mat.
Structuur	Glad.
Hechting	Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreeken te worden. Ook na jaren is Garantietex Dialith zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.
Weerbestandheid	Uitstekend.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	Bussen van 10 liter.
Opslag	Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

Algemeen Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementschilfer verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt reparatiemiddel.



BS3152

Garantietex Dialith

Behandeling beton en
metselwerk

Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:

Grondig reinigen.

Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Dialith.

Geschilderde ondergrond:

Grondig reinigen.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Dialith.

januari 2014

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,
e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit
blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.