



**BS3101**

## **Garantietex Superdek**

### **OMSCHRIJVING**

Goed dekkende, schrobvaste, waterverdunbare en oplosmiddelvrije muurverf voor binnen op basis van kunstharisdispersie.

### **TOEPASSINGSGBIED**

Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.

Voor het overschilderen van oude muurverflagen, mits intact en goed gereinigd.

Voor het behandelen van wanden en plafonds in vochtige ruimten, waar kans bestaat op veel condensvorming, Garantietex Schimmelwerend toepassen.

### **KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN**

Goede dekkraft.

Schrobvast volgens EN 13300, klasse 3.

Hoge witheidsgraad.

Gemakkelijk te verwerken.

Oplosmiddel- en emissievrij.

Waterdampdoorlatend.

Onverzeepbaar.

### **APPLICATIEGEGEVENS**

Applicatiemethode

#### **Kwast en verfröller**

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%)

#### **Airless-spuit**

Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater  
Spuishopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)  
Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

7-8 m<sup>2</sup>/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging bij 23°C/50% RV

Kleefvrij na : ca. 5 uur  
Overschilderbaar na : ca. 5 uur



**BS3101**

## **Garantietex Superdek**

Applicatiecondities Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

**VEILIGHEIDSGEGEVENS** Zie productveiligheidsblad van Garantietex Superdek.

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Soortelijke massa ca. 1,45 g/cm<sup>3</sup>  
Vaste stofgehalte ca. 31 vol.%  
Glansgraad Mat.  
Structuur Glad.  
Hechting Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; ook na jaren is Garantietex Superdek zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.  
Weerbestandheid Wordt uitsluitend binnen toegepast.

### **OVERIGE INFORMATIE**

Kleuren Wit.  
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.  
Verpakking In plastic emmers van 5 en 10 liter.  
Opslag Koel en vorstvrij.

### **SYSTEEMADVIES**

Algemeen Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Reparaties aan de ondergrond uitvoeren met een geschikt vulmiddel.



**BS3101**

## **Garantietex Superdek**

Behandeling beton,  
metselwerk en pleisterwerk

**Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:**

Voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.  
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Superdek.

**Geschilderde ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.  
Intacte muurverflagen reinigen.  
Kale delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.  
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Superdek.

**Noot:**

Oppervlakken verontreinigd met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, na reinigen en voorstrijken afwerken met twee lagen Garantietex Isoleer.

oktober 2006

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,  
e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.  
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit  
blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.