



**BS3104**

## **Garantietex Satin**

### **OMSCHRIJVING**

Duurzame, waterverdunbare, zijdeglanzende muurverf voor binnen en buiten op basis van kunstharisdispersie.

### **TOEPASSINGSGEBIED**

Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.

Voor het overschilderen van oude muurverflagen, mits intact en goed gereinigd.

Voor het behandelen van wanden en plafonds in vochtige ruimten, waar kans bestaat op veel condensvorming, Garantietex Schimmelwerend toepassen.

### **KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN**

Multifunctioneel.

Zeer gemakkelijke verwerking.

Oplosmiddel- en emissievrij.

Schrobbvast volgens EN 13300, klasse 1.

Vergeelt niet.

Waterdampdoorlatend.

Onverzeepbaar.

### **APPLICATIEGEGEVENS**

Applicatiemethode

#### **Kwast en verfroller**

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%)

#### **Airless-spuit**

Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater

Spuitopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)

Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

6-7 m<sup>2</sup>/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging bij 23°C/50% RV

Droog na : ca. 3 uur

Overschilderbaar na : ca. 4 uur



**BS3104**

## **Garantietex Satin**

Applicatiecondities Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

**VEILIGHEIDSGEGEVENS** Zie productveiligheidsblad van Garantietex Satin.

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Dichtheid	ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stofgehalte	ca. 43,5 vol. %
Glansgraad	Zijdeglans.
Structuur	Glad.
Hechting	Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreeken te worden. Ook na jaren is Garantietex Satin zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.
Weerbestandheid	Goed.

### **OVERIGE INFORMATIE**

Kleuren	Wit en lichte kleuren uit wit.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	Plastic emmer van 5 en 10 liter.
Opslag	Koel en vorstvrij.



**BS3104**

## **Garantietex Satin**

### **SYSTEEMADVIES**

Algemeen

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen.

Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.

Behandeling beton,  
metselwerk en pleisterwerk

#### **Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:**

Grondig reinigen.

Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Satin.

#### **Geschilderde ondergrond:**

Grondig reinigen.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Satin.

#### **Noot:**

Oppervlakken binnen die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, na reinigen en voorstrijken afwerken met twee lagen Garantietex Isoleer.

mei 2011

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,  
e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.  
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.