



BS3001

Garantietex Fixeergrond

OMSCHRIJVING

Waternverduunbaar voorstrijkmiddel voor buiten en binnen op basis van acrylaatdispersie.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het verminderen van de zuiging van steenachtige ondergronden en plaatmaterialen.

Voor het fixeren (vastzetten) van poederende of krijtende verfresten op poreuze ondergronden.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Groot indringend vermogen, ook in de diepere zones.

Grote capillaire werking.

Waterdampdoorlatend.

Overschilderbaar met dispersiemuurverven en terpentijn verdunbare muurverven.

Zeer gemakkelijk verwerkbaar.

Onverzeepbaar.

Wanden, eenmaal behandeld met Garantietex Fixeergrond, zijn uitermate geschikt voor het aanbrengen van wandbekleding of behang met lijm of plaksel. Het naderhand afstomen van de wanden gaat dan ook beter zonder beschadiging van de wand.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast

Verduunning

: 1 : 4 verdunnen met leidingwater.

Op zeer sterk zuigende ondergrond onverdund toepassen.

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

8-10 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging bij 23°C/50% RV

Kleefvrij na

: ca. 2 uur

Overschilderbaar na

: ca. 6 uur

Applicatiecondities

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.



BS3001

Garantietex Fixeergrond

VEILIGHEIDSGEGEVENS Zie productveiligheidsblad van Garantietex Fixeergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,0 g/cm ³
Vaste stofgehalte	ca. 26 vol.%
Glansgraad	Mat.
Hechting	Uitstekend op genoemde ondergronden; biedt goede hechting aan muurverven en lijmen.
Weerbestandheid	Niet van toepassing, wordt overgeschilderd.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Melkachtig (droogt vrijwel kleurloos op).
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	In jerrycan van 5 liter.
Opslag	Koel en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

Algemeen	<p>Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen.</p> <p>Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn.</p> <p>Van beton dient de eventueel aanwezige cementschilfer verwijderd te worden.</p> <p>Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.</p> <p>Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.</p>
Behandeling beton, metselwerk en pleisterwerk binnen	<p>Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:</p> <p>Voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.</p> <p>Het geheel afwerken met twee lagen muurverf. Hiervoor een keuze maken uit het Boonstoppel muurverfassortiment voor binnen.</p>



BS3001

Garantietex Fixeergrond

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte muurverflagen reinigen.

Kale delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met muurverf, Hiervoor een keuze maken uit het Boonstoppel muurverfassortiment voor binnen.

Noot:

Oppervlakken verontreinigd met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, na reinigen en voorstrijken afwerken met twee lagen Garantietex Isoleer.

Behandeling beton,
metselwerk en pleisterwerk
buiten

Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:

Voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Het geheel afwerken met twee lagen muurverf. Hiervoor een keuze maken uit het Boonstoppel muurverfassortiment voor buiten.

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte muurverflagen reinigen.

Kale delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met muurverf, Hiervoor een keuze maken uit het Boonstoppel muurverfassortiment voor buiten.

oktober 2006

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,

e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.

Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.