



voldoet aan
VOS 2010

3933NL

Garantie Systeemverf

OMSCHRIJVING

Glanzende, luchtdrogende grond-, voor- en aflak voor buiten op basis van alkydhars.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het dekkend schilderen van zowel nieuwe als reeds eerder geschilderde raam- en deurkozijnen, ramen en deuren, daklijsten, boeiboorden en gevelbekleding, zoals rabatdelen, schrootjes en multiplex.

Voor het overschilderen van metaalwerk, dat reeds is voorzien van een geschikte primerlaag.

Voor het reconditioneren van buitenschilderwerk, ook in meerjarige onderhoudssystemen.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Hoge buitenduurzaamheid.

Goed glansbehoud.

Uitstekende dekking en kantendekking.

Gemakkelijke en zeer prettige verwerking.

Vochtregulerend.

Geschikt voor een opbouw volgens het zogenaamde één-pot-systeem. Speciale grondverven zijn hierdoor niet nodig.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

40 µm

Rendement

Ca. 16 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging bij 23°C/50% RV

Stofdroog na : ca. 3 uur
Kleefvrij na : ca. 5 uur
Overschilderbaar na : ca. 24 uur

Applicatiecondities

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.



voldoet aan
VOS 2010

3933NL

Garantie Systeemverf

VEILIGHEIDSGEGEVENS Zie productveiligheidsblad van Garantie Systeemverf.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,2 g/cm ³
Vaste stofgehalte	ca. 65 vol.%
Glansgraad	Glans.
Vloeiing	Goed.
Hechting	Zeer goed op kaal hout en geschuurde oude verflagen. Ook na jaren kan Garantie Systeemverf na eenvoudige voorbehandeling worden overgeschilderd met optimaal resultaat.
Weerbestandheid	Zeer goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

Algemeen	Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.
Behandeling hout	Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond: Gronden met Garantie Systeemverf. Waar nodig schraal plamuren. Geheel overgronden met Garantie Systeemverf. Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.



voldoet aan
VOS 2010

3933NL

Garantie Systeemverf

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal hout gronden met Garantie Systeemverf.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Systeemverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.

Behandeling staal

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale delen ontroesten.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Systeemverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.

Behandeling thermisch
verzinkt staal en non-ferro
metalen

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Systeemverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.

Kunststof (zie noot)

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.
Opruwen/matteren.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Systeemverf.

Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

EMG: 10104DN3933NL

september 2010

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,
e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit
blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.