



voldoet aan
VOS 2010

3925NL

Garantie Grondverf PU

OMSCHRIJVING

Luchtdrogende grondlakverf voor buiten op basis van met polyurethan gemodificeerde alkydhars.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het dekkend gronden en overgronden van hout, houten plaatmaterialen en dergelijke.

Op intacte, grondig gereinigde en geschuurde oude verflagen.

Op reeds van roestwerende grondverf- of primerlagen voorzien metaal.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Geschikt als grondverf bij vierseizoenenwerk.

Goede droging vanaf 0°C.

Vochtregulerend.

Soepele verwerking.

Zeer goede dekking en kantendekking.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : indien gewenst terpentine (max. 2%)

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

40 µm

Rendement

Circa 16 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



voldoet aan
VOS 2010

3925NL

Garantie Grondverf PU

SYSTEMADVIES

Algemeen

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Behandeling hout

Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:

Gronden met Garantie Grondverf PU.

Waar nodig schraal plamuren.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Hoogglans PU.

Garantie Hoogglans SB of Garantie Zijdeglans SB.

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal hout gronden met Garantie Grondverf PU.

Waar nodig schraal plamuren.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Hoogglans PU.

Garantie Hoogglans SB of Garantie Zijdeglans SB.

Behandeling staal

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale delen ontroesten.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Hoogglans PU.

Garantie Hoogglans SB of Garantie Zijdeglans SB.

Behandeling thermisch
verzinkt staal en non-ferro
metalen

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.

Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.

Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Hoogglans PU.

Garantie Hoogglans SB of Garantie Zijdeglans SB.

EMG: 10104DN3925NL

november 2014

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,
e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit
blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.