



voldoet aan  
VOS 2010

**BS1053**

## **Garantie Snelgrond**

### **OMSCHRIJVING**

Sneldrogende grondlakverf voor buiten op basis van alkydhars.

### **TOEPASSINGSGEBIED**

Voor het dekkend gronden en overgronden van hout, houten plaatmaterialen en dergelijke.

Op intacte, grondig gereinigde en geschuurde oude verflagen.

Op reeds van roestwerende grondverf- of primerlagen voorzien metaal.

Voor het voorbehandelen van glaslatten en –sponningen bij beglazingswerkzaamheden.

Voor het bijgronden van bestaande verflagen, welke nog dezelfde dag geheel overgeschilderd moeten worden.

### **KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN**

Zeer snelle aan- en doordroging.

Door de snelle droging is het aanbrengen van meer dan één laag per dag mogelijk.

Kan, aangebracht in twee lagen, circa anderhalf jaar overstaan en is dan nog een goede basis voor verdere afwerking.

Vochtregulerend.

Zeer goede dekking en kantendekking.

Hoog rendement.

Ondanks snelle droging een goede vloeïing.

### **APPLICATIEGEGEVENS**

Applicatiemethode

**Kwast en verfroller**

Verdunning

: geen, is klaar voor gebruik

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

40 µm

Rendement

Ca. 16 m<sup>2</sup>/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



voldoet aan  
VOS 2010

**BS1053**

## Garantie Snelgrond

Droging bij 23°C/50% RV	Stofdroog na : ca. 1 uur Kleefvrij na : ca. 2 uur Overschilderbaar na : ca. 4 uur.
	In verband met de hechting van volgende lagen dient Garantie Snelgrond binnen 16 uur overgeschilderd te worden. Bij een droogtijd langer dan 16 uur dient eerst geschuurd te worden.
Applicatiecondities	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

**VEILIGHEIDSGEGEVENS** Zie productveiligheidsblad van Garantie Snelgrond.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stofgehalte	ca. 64,5 vol.%
Glansgraad	Mat.
Vloeiing	Goed.
Hechting	Uitstekend op goed gereinigde en geschuurde verflagen. Biedt onder normale omstandigheden na minimaal 16 uur ruimschoots hechting aan de volgende lagen

### OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.



voldoet aan  
VOS 2010

**BS1053**

## **Garantie Snelgrond**

### **SYSTEMADVIES**

Algemeen

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Behandeling hout

#### **Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:**

Gronden met Garantie Snelgrond.

Waar nodig schraal plamuren.

Geheel overgronden met Garantie Snelgrond.

Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Onderhoudsverf HS of Garantie Standverf.

#### **Geschilderde ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal hout gronden met Garantie Snelgrond.

Waar nodig schraal plamuren.

Geheel overgronden met Garantie Snelgrond.

Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Onderhoudsverf HS of Garantie Standverf.

Behandeling staal

#### **Geschilderde ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale delen ontroesten.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Snelgrond.

Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Onderhoudsverf HS of Garantie Standverf.

Behandeling thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen

#### **Onbehandelde ondergrond:**

Grondig reinigen en ontvetten.

Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.

Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Snelgrond.

Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Onderhoudsverf HS of Garantie Standverf.



voldoet aan  
VOS 2010

**BS1053**

## **Garantie Snelgrond**

Kunststof (zie noot)

### **Onbehandelde ondergrond:**

Grondig reinigen en ontvetten.

Opruwen/matteren.

Het geheel behandelen met Garantie Snelgrond.

Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Onderhoudsverf HS of Garantie Standverf.

### **Noot**

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

december 2009

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,

e-mail: [info.boonstoppel@ppg.com](mailto:info.boonstoppel@ppg.com), website: [www.boonstoppelverf.nl](http://www.boonstoppelverf.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.

Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.