



**BS1101**

## **Garantie Interieur Lak HG PU/AK**

### **OMSCHRIJVING**

Watergedragen, hoogglanzende lakverf voor binnen op basis van met polyurethan gemodificeerde alkydharsemulsie.

### **TOEPASSINGSGEBIED**

Geschikt als voor- en aflak in het Garantie Interieur systeem met Garantie Interieur Grondverf PU/AC als grondlaag.

Voor alle binnenschilderwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, betimmeringen en dergelijke.

Voor metaal en kunststof, mits de ondergrond is voorzien van een geschikte primer.

Voor afwerking van radiatoren, verwarmingsbuizen en -leidingen en alle overige buizen en leidingen van metaal, mits op de juiste wijze voorbehandeld en geen hogere temperaturen dan 90°C ontstaan.

### **KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN**

Voldoet aan vervangingsplicht voor oplosmiddelhoudende producten.

Elastisch.

Glansgraad gelijk aan hoogglanzende alkydharsverven.

Stabiele glans

Gemakkelijke verwerking.

Reukarm.

### **APPLICATIEGEGEVENS**

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Applicatiemethode          | <b>Kwast en verfroller</b>  |   |
|                            | Verdunning  | : indien gewenst leidingwater (max. 5%) |
| Reiniging gereedschap      | Leidingwater.   |   |
| Aanbevolen droge laagdikte | 30 µm   |   |
| Rendement                  | Ca. 12 m <sup>2</sup> /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond. |   |
| Droging bij 23°C/50% RV    | Stofdroog na  | : ca. 1 uur                             |
|                            | Kleefvrij na  | : ca. 2 uur                             |
|                            | Overschilderbaar na   | : ca. 16 uur                            |



**BS1101**

## **Garantie Interieur Lak HG PU/AK**

Applicatiecondities Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 7°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

**VEILIGHEIDSGEGEVENS** Zie productveiligheidsblad van Garantie Interieur lak HG PU/AK.

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Soortelijke massa ca. 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
Vaste stofgehalte ca. 42 vol.%  
Glansgraad Hoogglans.  
Vloeiing Goed.  
Hechting Uitstekende hechting op schone, vetvrije en hechte ondergrond.

### **OVERIGE INFORMATIE**

Kleuren Wit en vrijwel alle kleuren.  
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.  
Verpakking In bussen van 1 en 2,5 liter.  
Opslag Koel, droog en vorstvrij.

### **SYSTEEMADVIES**

Algemeen Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Behandeling hout **Onbehandelde ondergrond:**  
Gronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.  
Waar nodig schraal plamuren.  
Schuren en vervolgens voorlakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK.  
Schuren met Scotch-Brite Fine en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK.



BS1101

## Garantie Interieur Lak HG PU/AK

### **Geschilderde ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.  
Intacte verflagen reinigen en schuren.  
Kaal hout gronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.  
Waar nodig schraal plamuren.  
Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK.

Behandeling staal

### **Geschilderde ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.  
Kale delen ontroesten.  
Intacte verflagen reinigen en schuren.  
Kaal werk behandelen met een geschikte watergedragen, corrosiewerende primer.  
Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK.

Behandeling thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen

### **Onbehandelde ondergrond:**

Grondig reinigen en ontvetten.  
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.  
Het geheel behandelen met geschikte watergedragen, hechtprimer.  
Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.  
Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK.

Kunststof (zie noot)

### **Onbehandelde ondergrond:**

Grondig reinigen en ontvetten.  
Opruwen/matteren.  
Het geheel behandelen met een geschikte watergedragen hechtprimer.  
Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Interieur Lak HG PU/AK.

### **Noot**

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

oktober 2006

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90, e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.