



voldoet aan  
VOS 2010

**BS1051**

## **Garantie Grondlakverf 2000**

### **OMSCHRIJVING**

Luchtdrogende grondlakverf voor buiten op basis van alkydhars.

### **TOEPASSINGSGBIED**

Voor het dekkend gronden en overgronden van hout, houten plaatmaterialen en dergelijke.

Op intacte, grondig gereinigde en geschuurde oude verflagen.

Op reeds van roestwerende grondverf- of primerlagen voorzien metaal.

Op overstaand buitenwerk in meerjarige onderhoudsplannen.

### **KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN**

Goede buitenduurzaamheid (kan 1 jaar overstaan).

Vochtregulerend.

Soepele verwerking.

Zeer goede dekking en kantendekking.

Hoog rendement.

### **APPLICATIEGEGEVENS**

Applicatiemethode

**Kwast en verfroller**

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

40 µm

Rendement

Ca. 16 m<sup>2</sup>/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging bij 23°C/50% RV

Stofdroog na : ca. 2,5 uur

Kleefvrij na : ca. 4 uur

Overschilderbaar na : ca. 16 uur

Applicatiecondities

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.



voldoet aan  
VOS 2010

**BS1051**

## **Garantie Grondlakverf 2000**

**VEILIGHEIDSGEGEVENS** Zie productveiligheidsblad van Garantie Grondlakverf 2000.

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Soortelijke massa	ca. 1,25 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stofgehalte	ca. 65 vol.%
Glansgraad	Eiglans.
Vloeiing	Goed.
Hechting	Uitstekend op goed gereinigde en geschuurde verflagen. Biedt onder normale omstandigheden na minimaal 16 uur ruimschoots hechting aan de volgende lagen
Weerbestandheid	Zeer goed (één laag Garantie Grondlakverf 2000 kan maximaal 1 jaar onafgeschilderd overstaan).

### **OVERIGE INFORMATIE**

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.

### **SYSTEEMADVIES**

Algemeen	Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.
Behandeling hout	<b>Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:</b> Gronden met Garantie Grondlakverf 2000. Waar nodig schraal plamuren. Geheel overgronden met Garantie Grondlakverf 2000. Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Onderhoudsverf HS of Garantie Standverf.



voldoet aan  
VOS 2010

BS1051

## Garantie Grondlakverf 2000

### **Geschilderde ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.  
Intacte verflagen reinigen en schuren.  
Kaal hout gronden met Garantie Grondlakverf 2000.  
Waar nodig schraal plamuren.  
Geheel overgronden met Garantie Grondlakverf 2000.  
Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Onderhoudsverf HS of Garantie Standverf.

Behandeling staal

### **Geschilderde ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.  
Kale delen ontroesten.  
Intacte verflagen reinigen en schuren.  
Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.  
Geheel overgronden met Garantie Grondlakverf 2000.  
Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Onderhoudsverf HS of Garantie Standverf.

Behandeling thermisch  
verzinkt staal en non-ferro  
metalen

### **Onbehandelde ondergrond:**

Grondig reinigen en ontvetten.  
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.  
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.  
Geheel overgronden met Garantie Grondlakverf 2000.  
Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Onderhoudsverf HS of Garantie Standverf.

maart 2009

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,  
e-mail: [info.boonstoppel@ppg.com](mailto:info.boonstoppel@ppg.com), website: [www.boonstoppelverf.nl](http://www.boonstoppelverf.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.  
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit  
blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.