



voldoet aan
VOS 2010

BS1054

Garantie Exqua d'Or Grondverf

OMSCHRIJVING

Hoogwaardige, luchtdrogende grondlakverf voor buiten op basis van met polyurethan gemodificeerde alkydhars.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het dekkend gronden en overgronden van hout in een systeem met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Op intacte, grondig gereinigde en geschuurde oude verflagen.

Op reeds van roestwerende grondverf- of primerlagen voorzien metaal.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Vochtregulerend.

Soepele verwerking.

Superieure vloeïing.

Goede vulling.

Zeer goede dekking en kantendekking.

Goede weervastheid.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	Kwast en verfroller	
	Verdunning	: indien gewenst terpentine (max. 2%).
Reiniging gereedschap	Terpentine.	
Aanbevolen droge laagdikte	40 µm	
Rendement	Circa 16 m ² /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.	
Droging bij 23°C/50% RV	Stofdroog na	: ca. 2 uur
	Kleefvrij na	: ca. 4 uur
	Overschilderbaar na	: ca. 16 uur
Applicatiecondities	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.	

VEILIGHEIDSGEGEVENS Zie productveiligheidsblad van Garantie Exqua d'Or Grondverf.



voldoet aan
VOS 2010

BS1054

Garantie Exqua d'Or Grondverf

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,35 g/cm ³
Vaste stofgehalte	ca. 65 vol.%
Glansgraad	Zijdeglans.
Vloeiing	Zeer goed.
Hechting	Uitstekend op goed gereinigde en geschuurde verflagen. Biedt onder normale omstandigheden na minimaal 16 uur ruimschoots hechting aan de volgende lagen
Weerbestandheid	Zeer goed (één laag Garantie Exqua d'Or Grondverf kan maximaal 1 jaar onafgeschilderd overstaan).

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

Algemeen	Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.
Behandeling hout	Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond: Gronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf. Waar nodig schraal plamuren. Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf. Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.



voldoet aan
VOS 2010

BS1054

Garantie Exqua d'Or Grondverf

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal hout gronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Behandeling staal

Geschilderde ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale delen ontroesten.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Behandeling thermisch
verzinkt staal en non-ferro
metalen

Onbehandelde ondergrond:

Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

januari 2010

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,
e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit
blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.