



**BS3102**

## **Garantietex Acryl**

### **OMSCHRIJVING**

Matte, waterverdunbare muurverf voor binnen op basis van kunstharstdispersie.

### **TOEPASSINGSGEBIED**

Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.

Voor het overschilderen van oude muurverflagen, mits intact en goed gereinigd.

Voor het behandelen van wanden en plafonds in vochtige ruimten, waar kans bestaat op veel condensvorming, Garantietex Schimmelwerend toepassen.

### **KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN**

Zeer gemakkelijk te verwerken.

Schrobfast volgens EN 13300, klasse 2

Oplosmiddelvrij (wit en lichte kleuren).

Waterdampdoorlatend.

Onverzeepbaar.

### **APPLICATIEGEGEVENS**

Applicatiemethode

#### **Kwast en verfroller**

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%)

#### **Airless-spuit**

Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater

Spuitopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)

Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

6-7 m<sup>2</sup>/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging bij 23°C/50% RV

Droog na : ca. 3 uur

Overschilderbaar na : ca. 4 uur

Applicatiecondities

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.



**BS3102**

## **Garantietex Acryl**

**VEILIGHEIDSGEGEVENS** Zie productveiligheidsblad van Garantietex Acryl.

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Soortelijke massa	ca. 1,44 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stofgehalte	ca. 33 vol.%
Glansgraad	Mat.
Structuur	Glad.
Hechting	Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreeken te worden. Ook na jaren is Garantietex Acryl zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.
Weerbestandheid	Wordt uitsluitend binnen toegepast.

### **OVERIGE INFORMATIE**

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	In plastic emmers van 5 en 10 liter.
Opslag	Koel en vorstvrij.

### **SYSTEEMADVIES**

Algemeen	Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Reparaties aan de ondergrond uitvoeren met een geschikt vulmiddel.
Behandeling beton, metselwerk en pleisterwerk	<b>Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:</b> Vorstrijken met Garantietex Fixeergrond. Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Acryl.



**BS3102**

## **Garantietex Acryl**

**Geschilderde ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte muurverflagen reinigen.

Kale delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Acryl.

**Noot:**

Oppervlakken verontreinigd met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, na reinigen en voorstrijken afwerken met twee lagen Garantietex Isoleer.

oktober 2006

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,

e-mail: [info.boonstoppel@ppg.com](mailto:info.boonstoppel@ppg.com), website: [www.boonstoppelverf.nl](http://www.boonstoppelverf.nl). De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.

Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.