



3919NL

Garantietex SL Gevelverf Voorstrijk

OMSCHRIJVING

WATERVERDUNBAAR voorstrijkmiddel voor buiten op basis van siliconenhars-emulsie.

TOEPASSINGSGBIED

Vorstrijken van steenachtige ondergronden in een systeem met Garantietex SL Gevelverf.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

Bewerkstelt een goede hechting op steenachtige ondergronden.

Waterdampdoorlatend.

Onverzeepbaar.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast of verfröller

Verduunning : 1 op 1 verdunnen met leidingwater.

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

Afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond 9-12 m²/liter.

Droging bij 23°C/50% RV

Overschilderbaar na : ca. 8 uur

Applicatiecondities

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Ondergrond temperatuur minimaal 3°C boven het dauwpunt.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie productveiligheidsblad van Garantietex SL Gevelverf Voorstrijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid

ca. 1,0 g/cm³

Vaste stofgehalte

ca. 14,5 vol.%

Glansgraad

Mat.

Hechting

Uitstekend.

Weerbestandheid

Niet van toepassing, wordt overgeschilderd.



3919NL

Garantietex SL Gevelverf Voorstrijk

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Kleurloos.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	Jerrycan van 10 liter
Opslag	Koel en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

Algemeen	<p>Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen.</p> <p>Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.</p> <p>Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.</p>
Behandeling metselwerk en pleisterwerk	<p>Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:</p> <p>Grondig reinigen.</p> <p>Geheel voorstrijken met Garantietex SL Gevelverf Voorstrijk.</p> <p>Het geheel afwerken met twee of drie lagen Garantietex SL Gevelverf.</p>
Geschilderde ondergrond	<p>Behandeld met muurverf op basis van kunstharstdispersie:</p> <p>Ondeugdelijke verflagen verwijderen.</p> <p>Intacte muurverflagen reinigen.</p> <p>Kale delen voorstrijken met Garantietex SL Gevelverf Voorstrijk.</p> <p>Het geheel afwerken met twee of drie lagen Garantietex SL Gevelverf.</p> <p>Behandeld met muurverf op basis van silicaat:</p> <p>Ondeugdelijke verflagen verwijderen.</p> <p>Intacte muurverflagen reinigen.</p> <p>Geheel voorstrijken met Garantietex SL Gevelverf Voorstrijk.</p> <p>Het geheel afwerken met twee of drie lagen Garantietex SL Gevelverf.</p>



3919NL

Garantietex SL Gevelverf Voorstrijk

SYSTEEMADVIES

Onderhoud

Onderhoud van ondergronden geschilderd met Garantietex SL Gevelverf:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte muurverflagen reinigen.

Kale delen voorstrijken met Garantietex SL Gevelverf Voorstrijk.

Bijwerken met Garantietex SL Gevelverf

Het geheel afwerken met een laag Garantietex SL Gevelverf.

EMG: 10104DN3919NL

april 2011

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn, telefoon: (0297) 54 11 80, fax: (0297) 54 11 90,

e-mail: info.boonstoppel@ppg.com, website: www.boonstoppelverf.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.

Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Boonstoppel Verf is een merk van PPG.