

VENEZIANI
Yacht Systems S.r.l.
Piazza Tommaseo 4 - 34121 Trieste ITALY
Tel. +39 040 3783 911 - Fax +39 040 3783 906
E-mail info@venezianiyacht.it - www.venezianiyacht.it

6-12-2013

© Used Under Licence
Of Chemval S.r.l.

GUARDIA

Code: 706367. ...

Professional antifouling met koperoxide

- GESCHIKT VOOR ZOWEL ZEIL- ALS MOTORBOTEN
- NIET GESCHIKT VOOR ALUMNIUM ROMPEN

EIGENSCHAPPEN

Slow polishing antifouling professionele antifouling met een speciale koperoxide, hetgeen een aanzienlijke verbetering geeft in vergelijking met voorgaande conventionele antifouling. Voor het beste resultaat dienen er 2 lagen voor ieder seizoen aangebracht te worden. Deze antifouling is te gebruiken in combinatie met de meeste soorten primers zoals AP956 en Ticoprene AL. GUARDIA is niet geschikt voor aluminium boten.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Specifiek gewicht: | 1,35 - 1,78 ± 0.02 kg/l |
| Vaste bestanddelen per volume: | 50 - 58 % |
| Vlampunt: | +36°C |
| Uiterlijk: | semi-glanzend |
| Kleur: | zwart, blauw, lichtblauw, rood, wit |
| Verpakking: | 5 en 10 liter |

VENEZIANI
Yacht Systems S.r.l.
Piazza Tommaseo 4 - 34121 Trieste ITALY
Tel. +39 040 3783 911 - Fax +39 040 3783 906
E-mail info@venezianiyacht.it - www.venezianiyacht.it

6-12-2013

© Used Under Licence
Of Chemval S.r.l.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Aanbrengen op primers zoals AP956, Ticoprene AL, of op eerder geschuurde antifoulinglaag. Oude antifoulinglagen dienen schoongespoeld te worden met hoge drukspuit, en vervolgens geschuurd of geschaafd te worden, zodat de oude lagen loslaten en blaasjes of andere oneffenheden van de bestaande laag verdwijnen. Indien de bestaande laag antifouling van onbekende soort is, is het aanbevolen de gehele oude laag te verwijderen, of als alternatief kan een verdichtende laag met bijvoorbeeld Ticoprene AL aangebracht worden. Elk oppervlak dat geschilderd moet worden dient droog, schoon en vetvrij te zijn en ontdaan te zijn van andere vervuilingen.

HET AANBRENGEN

Roer het product een paar minuten tot een compleet homogeen mengsel ontstaat. Breng de antifouling in lagen met een gelijke dikte aan evenwijdig aan de waterlijn. Houd er daarbij rekening mee dat de banen elkaar niet meer dan drie keer op hetzelfde stuk mogen overlappen. Voeg, indien nodig, tot ca. 5% verdunner 6470 toe. De minimale droogtijd, alvorens een nieuwe laag aan te brengen is 8 uur. De boot kan te water gelaten worden minimaal 24 uur nadat de laatste laag is aangebracht.

GEGEVENS VOOR HET AANBRENGEN

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Droogtijd voor gebruik (20°C): | 24 uur |
| Houdbaarheid van het product (20°C): | / |
| Temperatuur van het aanbrengen | |
| Min. -max | +5/+35° |
| Verdunner : | 6470 |
| Natte laagdikte : | 80/100 µ |
| Droge laagdikte: | 40/50 µ |
| Theoretische dekkingslaag: | 12,- 9,5 m ² /l |
| Overschildertijd (20°C): | min. 8 uur max. / |
| Aantal lagen: | 2 |

VENEZIANI
Yacht Systems S.r.l.
Piazza Tommaseo 4 - 34121 Trieste ITALY
Tel. +39 040 3783 911 - Fax +39 040 3783 906
E-mail info@venezianiyacht.it - www.venezianiyacht.it

6-12-2013

© Used Under Licence
Of Chemval S.r.l.

N.B.

| Gegevens over het aanbrengen met een spuit | conventioneel | airless |
|--|---------------|------------------|
| Opening | 1,4/1,7 mm. | 0,018/0,021 inch |
| Luchtdruk | 3,0/3,5 | / |
| Compressie verhouding | / | 30 : 1 |

VEILIGHEIDSREGELS

Bij het aanbrengen en het drogen van dit product in een beperkte ruimte, dient er voldoende geventileerd te worden. Het product bevat vluchtige stoffen die een explosief mengsel kunnen vormen in combinatie met lucht en wanneer het in aanraking komt met vuur, een vonk of elektrostatische lading.

Indien mogelijk altijd nat schuren met handschoenen aan. Het wordt ook aanbevolen om een veiligheidsbril, -masker en beschermende kleding te dragen gedurende het aanbrengen.

De informatie in dit Technische Gegevensblad zijn gebaseerd op laboratorium tests en praktische ervaring, die de kwaliteit van dit product garanderen, mits aangewend volgens onze aanbevelingen. De hierin genoemde gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen, als gevolg van de continue ontwikkeling van het product. Wij houden ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit product, anders dan volgens onze aanbevelingen, tenzij uitdrukkelijk door Veneziani Technical Services wordt toegestaan.
De huidige editie vervangt alle vorige edities.