



YachtCoatings

TECHNICAL DATASHEET

604 EPOMAR

D

it product is speciaal ontwikkeld om een perfect profiel te verkrijgen op hout, staal, aluminium en polyester oppervlakten, zowel boven als onder de waterlijn. Deze plamuur is oplosmiddel vrij en krimpt niet tijdens het drogen. Het is makkelijk aan te brengen, op kleine en grote oppervlakten en het kan zowel nat als droog opgeschuurd worden. Dit produkt wordt vooral gebruikt op gladde oppervlakten, behandeld met een dikke laag epoxy plamuur. Het is ook mogelijk om het gemixt met Epolight of Epoprofile te gebruiken.

FYSISCH & TECHNISCHE DATA (bij 20°C)

Verpakking: 0,75 - 4 liter
(basis 2,6 lit – cat. 1,4 lit)

Aspect	Mat
Kleur	Licht grijs
% Vaste stof (in volume)	100%
Dichtheid	1,46 ± 1.50 g/m ³
Vlampunt	>58°C
Viscositeit	Tixotropie pasta

APPLICATIE DATA

Typische laagdikte (Droog)	2 mm max. per laag
Typische laagdikte (Nat)	2 mm max. per laag
Practisch rendement bij geadviseerde laagdikte	1 m ² /liters elke mm laag dikte
<u>Droog tijd bij (20°C)</u>	
Kleefvrij	3-4 uur
Overschildertijd	24-48 uur, hangt af van de laagdikte
Uitharden	7 dagen
Applicatie methode	Plamuur mes
Mengverhouding (in volume)	2 : 1
(in gewicht)	(2 : 0,9)
Pot life	90 min at 20°C
Primer keuze	DELTA 3000, DELTA UC HB, EPOLIGHT, EPOPROFILE

VOOR-/BEHANDELING

In verschillende lagen aanbrengen op schone en droge oppervlakten, om de juiste dikte te verkrijgen (max. 3mm), dan na het schuren een geschikte laag epoxy of polyurethaan aanbrengen.



DROOG SCHEMA

Temperatuur	L.P(*)	Schuurbaar Na.
15°C	60%	48 uur
20°C	60%	24 uur
30°C	60%	18 uur

APPLICATIE ADVIES

Om condens-vorming te voorkomen moet de temperatuur van het te bewerken materiaal minimaal 3°C boven het dauw-punt zijn.

Gedurende de applicatie en de droging/uitharding is het aan te bevelen om de temperatuur minimaal 10°C te houden. Aangezien het uithardingsproces beduidend wordt vermindert bij lagere temperaturen.

Applicatie is af te bevelen als de relatieve vochtigheidsgraad zich boven de 80% bevindt.

De luchtvochtigheids-meting en temperatuurs-meting moeten uitgevoerd worden in de nabijheid van het te bewerken materiaal.

Dit produkt wordt geleverd in twee componenten die gemengt dienen te worden alvorens het produkt wordt aangebracht. Vermijdt ieder contact van bewerkte materiaal met water of chemische produkten en oefen geen mechanische belasting uit voordat een volledige uitharding heeft plaatsgevonden. De Fysische gegevens van twee componenten produkten verwijzen naar een samengevoegd en gemixt produkt

VEILIGHEID REGELS

Om persoonlijke gezondheid te garanderen is het aan te bevelen de EU veiligheidsregels voor deze producten strikt te volgen. Voorkom ieder contact met de huid en ogen en werk in een goed geventileerde ruimte. Draag een masker, oogbescherming en handschoenen gedurende de applicatie van dit product. Raadpleeg een dokter in geval van oog of oraal contact.

In een afgesloten ruimte is het aan te raden om gebruik te maken van luchtfiltering en lucht-circulatie apparatuur.

OPMERKING

A.U.B lees de aanwijzingen op het etiket, de informatie en veiligheidsbladen met algemene aanbevelingen zeer nauwkeurig.

Voor meer uitgebreide informatie van de Boero verfssystemen verwijzen wij naar de brochure „Boot onderhoud..

Aansprakelijkheidsbeperking: De in dit informatieblad verstrekte informatie maakt geen aanspraak op volledigheid. Elk gebruik van het produkt voor een toepassing anders dan die in dit blad zijn aanbevolen, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging onzerzijds, geschiedt voor eigen risico. Wij hebben helaas geen controle op de kwaliteit van de te bewerken materialen en ondergrond, of op de vele factoren die de verwerking en applicatie kunnen beïnvloeden. Tenzij wij hiermee expliciet en schriftelijk akkoord gaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de met het produkt bereikte resultaat, en voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van het produkt. Allen de kwaliteit van de geleverde producten wordt gegarandeerd. Wij reserveren ook het recht om de technische gegevens aan te passen zonder voorafgaande notificatie.