vloeren kiezer

indicator	Uitleg	dynamic collectie			eternal collectie			grand collectie			
		pure**bamboo**	top**bamboo**	uni**bamboo** / flex**bamboo**	**bamboo**supreme	**bamboo**forest	**bamboo**industriale	**bamboo**solida	**bamboo**elite	**bamboo**plex	**bamboo**noble
Vloerverwarming /vloerkoeling*	Dunner is beter, omdat het materiaal dan beter warmte doorlaat. De vloer moet altijd vol verlijmd worden aan de ondervloer. Vloerkoeling kan alleen als er een anti-condensatieregelaar is geplaatst.	De microvelling (voorgelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij vloerverwarming.	Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege clicksysteem.	Niet mogelijk: de latex verdraagt de warmte niet.	10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit.	De microvelling verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij vloerverwarming.	Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt.	Lange planken zijn lastiger te verlijmen; Voordeel: microvelling verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij vloerverwarming.	Lange planken zijn lastiger te verlijmen; microvelling (gelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes.	Multiplex is zeer stabiel. Velling verbergt mogelijke kiertjes. Lange planken zijn niet altijd recht; dus lastiger te verlijmen.	Geen microvelling. Dus mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij vloerverwarming zijn direct zichtbaar.
Natte ruimten, zoals badkamers	Bamboe is zeer stabiel maar als water in het materiaal komt, leidt dit tot problemen. Advies: raadpleeg een parketlegger en gebruik onbehandelde versies en breng afwerking ter plekke aan. Vol verlijmen op ondervloer is noodzakelijk.	Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af.	Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege clicksysteem.	Niet geadviseerd: oppervlakte is zeer open en absorbeert dus makkelijk water.	Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af. 10 mm = beste stabiliteit.	Niet geadviseerd: grote vellingrand, absorbeert gemakkelijk water.	Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt.	Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar.	Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af.	Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar. Grote velling absorbeert gemakkelijk water.	Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar.
Zwevende vloeren	Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Zwevend: zorg altijd voor 10 mm zwelruimte rondom. Bij een grotere zwelruimte kan een groter (zwevend) oppervlak worden gelegd.	Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 5x12 m.	Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 7x12 m.	Moet altijd aan ondervloer verlijmd. Check Uni/Flexbamboo lijmadvies (www.moso.eu)!	Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 6x12 m.	Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 8x12 m.	Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 6x12 m.	Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 7x12 m.	Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 7x12 m.
Grote, aaneengesloten oppervlakten (> ca 85m²)	Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Voor grote oppervlakken dient de vloer altijd aan de ondervloer te worden gelijmd. Ondervloer moet droog/schoon/vlak zijn!		Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege clicksysteem.	Check Uni/ Flexbamboo lijmadvies (www.moso.eu)!	10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit.		Gemaakt van smalle/ dunne strips, dus zeer stabiel.	Lange planken, icm lak aan onderzijde zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer.	Lange planken zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer.	Lange planken zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer.	Click versie: verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege clicksysteem.
Projectgebruik / zware belasting	Voor (zwaar) projectgebruik is een combinatie van een harde toplaag en een sterke afwerking vereist. Vol verlijmen aan de ondervloer is geadviseerd.	Density® versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	Density® versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. Verlijming niet makkelijk i.v.m. click.	Niet geadviseerd vanwege open oppervlakte. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	Density® versie geadviseerd / fabriekslak is speciaal voor projecten: BONA 125gr/m2 (Density® versie 225gr/m2).	Oppervlak zeer hard. Geen afwerking nodig.	Density® versie geadviseerd. Breng een sterke projectlak aan.	Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. Verlijming niet makkelijk i.v.m. click.	Density® versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	Fabrieksafwerking (olie) niet geschikt voor projectgebruik.	Density® versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. Verlijming niet makkelijk i.v.m. click.
Eenvoudige en goedkope installatie	Afhankelijk van de wijze van installeren, bepalen de legkosten een klein of groot deel van de totale kosten van de vloer.	Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	Snel te leggen dankzij clicksysteem.	Vrij eenvoudig te verlijmen, zeker in het compacte formaat van Unibamboo.	Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	Legkosten relatief laag dankzij clicksysteem.	Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	Legkosten relatief laag dankzij clicksysteem.
Ecologie (LEED, FSC®, BREEAM), CO_2 neutraal)**	Bamboe is een ecologisch materiaal maar binnen het assortiment zijn er diverse 'econiveaus', afhankelijk van de gebruikte materialen. Alle MOSO® producten zijn op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.	Alleen bamboe.	Vanwege HDF kern niet 100% groen.	Vanwege latexbacking niet 100% groen.	Alleen bamboe.	100% bamboe, gemaakt met formaldehyde vrije lijm.	100% bamboe en geen lijm toegepast in product (behalve Density® versies).	Alleen bamboe.	Alleen bamboe.	Vanwege multiplex onderlaag niet 100% groen.	Vanwege houtonderlagen niet 100% groen.
Keuze in uitstraling	Bamboe heeft een zeer bijzondere uitstraling met de typische lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. Echter door diverse behandelingen, zoals (kleur-)lakken, oliën, borstelen en walsen, kunnen allerlei uitvoeringen worden gecreëerd.	Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density®, onbehandeld, gelakt beschikbaar.	Naturel, Caramel, Side Pressed, Density®, gebersteld, gebeitst, in verschillende kleuren beschikbaar.	Zeer ruime keuze in stripbreedtes en kleuren beschikbaar.	Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density®, onbehandeld, geolied, gelakt beschikbaar.	1 versie beschikbaar.	Naturel, Caramel, Chocolate, Side Pressed, Density®, onbehandeld beschikbaar.	2 natuurlijke bamboe versies, 2 woodlooks, 5 kleuren.	Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density®, onbehandeld, gelakt beschikbaar.	Naturel, Caramel, Density®, geolied beschikbaar.	Naturel, caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density®, geolied, gelakt beschikbaar.
Gelijkenis met massief houten vloerplanken	Bamboe vloerplanken kunnen dezelfde uitstraling hebben als houten vloerplanken, maar met het bijzonder lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. In de Density® versie zijn deze minder zichtbaar en lijken de bamboevezels op houtnerven.	Density® versie beschikbaar.	Density® versie beschikbaar, echter niet als massief bamboe.	Geen Density® versie beschikbaar.	Density® versie beschikbaar.	Geen Density® versie beschikbaar en volledig andere look.	Density® versie beschikbaar.	Bamboe naturel, caramel en 5 houtlooks.	Density® versie beschikbaar.	Density® versie beschikbaar, echter niet als massief bamboe.	Density® versie beschikbaar, echter niet als massief bamboe.

*) Zie "MOSO vloerverwarming" voor de condities betreft plaatsing op warmwater vloerverwarming:

▶ **www.moso.eu/vloerverwarming**

**) LCA (Life-cycle Assessment) rapport verkrijgbaar:

▶ **www.moso.eu/lca**

geadviseerd / volledig van toepassing

mogelijk / van toepassing

beperkt mogelijk / beperkt van toepassing

niet mogelijk / niet geadviseerd / niet van toepassing

www.moso.eu

bamboo products

2016/0