



Gebruiksaanwijzing **Ranex Rustbuster**

Toepassingen:

1. Roestvormer: Zet roest om in een gunstig ijzerfosfaat; de roest wordt op chemische vernietigd tot diep in de poriën van het staal. Wanneer het behandelde oppervlak droog is (droogtijd tussen 2-24 uur) is het oppervlak geschikt om gecoat te worden.
2. Verwijdert oppervlakte roest, vliegroeest en roeststrepen
3. Reinigt gepolijst oppervlakken als chroom, messing, koper etc.
4. Verwijdert roest en aanslag op RVS, chroom, koper, gelcoat en andere kunststof oppervlakken
5. Verwijdert kalkaanslag

Ranex Rustbuster tast de kwaliteit van rubber niet aan.

Ranex Rustbuster tast de kwaliteit van het coatingsysteem niet aan (er kan wel verkleuring optreden)

Gebruiksaanwijzing: **ONDERGRONDCONDITIES**

1. Verwijder olie, vet, chemicaliën, loszittende verf en losse roestdelen.
2. Bij sommige oude en dikke roest kan het nuttig zijn om het oppervlak eerst open te maken met grof schuurpapier of een staalborstel.
3. Het te behandelen oppervlak moet droog zijn.

TOEPASSING

Roest omvormen

- Verwijder olie, vet, verf en losse roestdelen
- Ranex aanbrengen op droge ondergrond met kwast of spuitfles.
- Laten drogen (2-24 uur) om diep in de roest door te dringen.
- Het oppervlak is na droging geschikt om gecoat te worden met een primer (op oliebasis).
- Het is niet noodzakelijk om roestwerende verven te gebruiken.
- Zinkrijke verfsoorten worden niet aanbevolen.
- Verwijder overtollige Ranex op het omringende materiaal (lak of metaal) met een vochtige doek.

-Note: Ranex Rustbuster zal de roest omzetten in staal, maar kan niet voorkomen dat ongecoate oppervlakken opnieuw gaan roesten.

Verwijderen vliegroeest en roestvlekken

- Ranex aanbrengen op de te behandelen plaatsen
- Na een paar minute wanneer de vliegroeest en roestvlekken verwijderd zijn, het oppervlak goed naspoelen, eventueel met zeep nawassen en naspoelen.

- Het oppervlak is na het wassen geschikt om gecoat te worden.

Verwijderen roest en aanslag RVS, chroom, koper, gelcoat

- Ranex aanbrengen met een vochtige doek, spons.
- Afnemen met een vochtige doek – niet laten indrogen

Verwijderen Kalkaanslag

- Ranex aanbrengen en een paar minuten in laten werken.
- Afnemen met een vochtige doek en goed naspoelen - **Niet laten drogen.**

* **Note: contact vermijden met de aluminium, lak, colorbond ®, droog beton, aangroeiwerende verf, marmer & geanodiseerd en gegalvaniseerde oppervlakken. Geverfde en gelakte oppervlakken eerst testen, er kan verkleuring ontstaan.**

DROGING

Droogtijden zijn afhankelijk van de hoeveelheid en temperatuur. 2-24 uur
VERPAKKINGEN verkrijgbaar in 0.25 EN 0.5 LITER EN 1, 4 EN 20 LITER

EERSTE HULP

H314 veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel **niet inademen.** P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (en haar): verontreinigde kleding direct uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM en arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren – buiten bereik van kinderen houden.

P501 De inhoud verwerken volgens de (inter-)nationale voorschriften.

Tel. noodgevallen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 30 2748888

DISCLAIMER

De prestaties van dit product zijn afhankelijk van de juiste voorbereiding, aanbrengen op een gezonde ondergrond en aandacht aan de instructies op het etiket. De grote verscheidenheid in oppervlakcondities maakt het onmogelijk voor het bedrijf aansprakelijkheid te nemen voor schade, gevolgschade of anderszins schade voortvloeiend uit het gebruik van dit product. Indien het product in gebreke blijft, wanneer het product niet voldoet aan de verwachting, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van alleen het product. Wij behouden ons het recht voor de specificaties en toepassing technieken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Voor verder advies kunt u contact opnemen met Ranex Rustbuster.

Telefoonnummer: **06 55308639**

Website: www.ranexrustbuster.nl

Produktinformatie Handelsonderneming Weerstand - juni 2013