



lijmen en afdichtingsmiddelen



POWER TACK

PRODUCT

Simson PowerTack is een speciale, door Bostik ontwikkelde, 1-component, elastische lijm op basis van SMP (silyl modified polymer). Deze lijm heeft een hoge aanvangshechting gecombineerd met een snelle uitharding.

TOEPASSINGEN

Verlijmen van:

- dorpels, vensterbanken, plinten en afdeklijsten.
- wandbekledings-elementen en plafondpanelen (interieur).
- geluidsisolatie panelen (zoals minerale wol, houtwolcement, kunststof schuimen).
- thermische isolatiematerialen (zoals PUR, PIR, PS).
- houten en kunststof schroten, ornamenten, lijsten.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge aanvangshechting
- Veilige verlijming door snelle sterkteopbouw en snelle uitharding
- Praktisch geurloos
- Bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen of PVC
- Geen hechting op PE, PP, Teflon en siliconen

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn. **Voorbehandeling:** De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Simson PowerTack hecht (zonder primer) goed op de meeste ondergronden. Indien echter door grote temperatuurschommelingen en/of waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld, wordt op gesloten ondergronden zoals metaal (en eventueel kunststoffen) Simson Prep M en op poreuze ondergronden (zoals beton) Simson Primer MSP **Aanbrengen:** PowerTack met bijgeleverde driehoekstuit in rillen aanbrengen op de ondergrond of op het te verlijmen element. **Open tijd:** Het te verlijmen deel zo snel mogelijk en zeker binnen 10 min. aanbrengen (afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). **Reinigen:** Niet uitgeharde resten zijn met Liquid 1 te verwijderen, uitgehard product is enkel mechanisch te verwijderen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Basis	SMP (Silyl Modified Polymer)	
Soortelijk gewicht	ca. 1,6 g/cm ³	
Consistentie	pasteus, goed verspuitbaar	
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C	
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C	
Huidvorming begint na	ca. 10 minuten	(+23°C/55%RV)
Open tijd	< 10 minuten	
Doorharding	3-4 mm/24 uur	(+23°C/55%RV)
Lijm laagdikte	minimaal 2 mm	
Shore A	ca. 70	
Treksterkte 100%	> 2,5 MPa	(ISO 37)
Rek bij breuk	> 150%	(ISO 37)

Kleur	Verpakking	Artikelcode
Wit	patroon 290 ml	30602724

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, (tussen +5°C en +25°C) en droog opslaan in ongeopende originele verpakkingen. Na productiedatum 12 maanden houdbaar. Geopende verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

De volgende publicatie is op www.quickfds.com verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Bostik B.V.

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 6 244 244
F +31 (0)73 6 244 344
E infonl@bostik.com
I www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T +32 (0)9 255 17 00
F +32 (0)9 255 17 01
E info@bostik.be
I www.bostik.be



Stronger Bonds, Better Life