

Chemicaliën	%	Arturo EP3900
Anorganische zuren		
1. Fosforzuur	10	X
2. Salpeterzuur	10	X/X
3. Geconcentreerd salpeterzuur		-
4. Zoutzuur	20	X
5. Zoutzuur	> 20	-
6. Zwavelzuur	10	X
7. Zwavelzuur	30	X/X
8. Zwavelzuur	> 30	-
Organische zuren		
1. Azijnzuur	10	-
2. Azijnzuur	> 10	-
3. Melkzuur	5	-
4. Mierenzuur	5	-
Alkaliën		
1. Natron-/kaliloog	10	X
2. Natron-/kaliloog	50	X
3. Ammonia	10	X
4. Ammonia	25	X
Oplosmiddelen		
1. Benzine		X
2. Terpentine		X
3. Toluëen		X
4. Xyleen		X
5. Benzeen		X
6. N-butanol		X/X
7. Ethanol	30	X
8. Methyleenchloride		-
9. Aceton		-
10. Perchloorethyleen		X
11. Tetra		X
12. Trichloorethyleen		X
Oliën en Vetten		
1. Plantaardig		X
2. Mineraal		X
3. Dieselolie		X
4. Remolie		-
5. Siliconenolie		X

Chemicaliën	%	Arturo EP3900
Diversen		
1. Groente- en fruitsappen		X
2. Bier		X
3. Wijn		X
4. Waterstofperoxide	10	X
5. Zouten (algemeen)		X

De duur van de belasting bedraagt 7 dagen bij 20°C.

De chemicaliënbestendigheid geldt voor een gesloten coating laag van minimaal 0,1 mm.

- X Bestand.
- X/X Bestand tegen morsbelasting.
- Niet bestand.