



Technisch merkblad
Artikelnummer 0947

Injectiehars BS PUR

Versneller voor Injectiehars PUR

Toepassing

Bij lopende waterdruk kan door toevoeging van Injectiehars BS PUR de reactietijd van Injectiehars PUR (art.nr. 0946) verkort worden.

Systeemonderdelen

Injectiehars PUR
Art.nr. 0946
Injectiehars BS PUR
Art.nr. 0947

Verwerking

Injectiehars BS PUR aan de Injectiehars PUR toevoegen. Met een mixer (langzaam draaiende boormachine met mengspiraal) het materiaal vermengen tot een homogene massa zonder kleurverschil. Vervolgens het mengsel direct verwerken.

De reactietijd verkort zich bij toevoeging van 1% Injectiehars BS PUR op Injectiehars PUR tot circa 60 seconden.

De verharder (component B) wordt volledig aan de basis (component A) toegevoegd en vervolgens heel goed vermengd. Vervolgens overgieten in een schone verpakking en opnieuw mengen.

Opmerking: alle genoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities verkregen. Op locatie zijn afwijkingen mogelijk.

Technische gegevens

Vorm:	vloeibaar
Kleur:	roze
Soortelijke massa:	0,94 gr/cm ³
Reuk:	amine-achtig
Viscositeit:	15 mPas (20°C)

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

50 gram aluminiumfles

Verbruik

10-50 ml Injectiehars BS PUR per kg Injectiehars PUR afhankelijk van de waterdruk

Opslag

In de originele verpakking, niet vermengd, koel maar vorstvrij opgeslagen, tenminste 6 maanden

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.