

Technisch merkbild
Artikelnummer 2810

Kwartsgrondering

Hechtprimer voor zeer dichte minerale ondergronden met geringe porositeit

Producteigenschappen

Kwartsgrondering is een kant-en-klaar product wat na oproeren direct te verwerken is.

Kwartsgrondering wordt handmatig verwerkt en heeft een zeer goede hechting op gladde, niet zuigende ondergronden. Kwartsgrondering vermindert blaasvorming.

Toepassing

Speciale Kwartsgrondering, geschikt voor alle minerale ondergronden, welke op basis van een zeer geringe porositeit nagenoeg geen opzuigend vermogen hebben.

Met Kwartsgrondering wordt een hechtbrug tussen de zgn. "stuc-laag-vriendelijke" ondergrond en de aan te brengen stucmortel gecreëerd. Te gebruiken op zeer gladde, dichte, niet zuigende ondergronden, bijv.

■ Prefab betonelementen

Voor binnen en buiten, bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud, ook voor historische bouwwerken en monumenten.

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig en ontdaan zijn van stoffen die de hechting van Kwartsgrondering nadelig beïnvloeden, bijv. lossingsmiddelen, losse delen, stof, poeder, uitbloeiingen, vervuilingen. De ondergrond moet aan het oppervlak droog zijn.

Technische gegevens

Voluminieke massa:	ca. 1,40 gr/ml
Kleur:	wit
Viscositeit:	750 cp
pH-waarde:	> 8,2
Alkalibestendigheid:	tot pH 14
Kwaliteitscontrole:	op samenstelling en kwaliteit

Fabrieksmatig samengestelde hechtprimer op waterbasis met gemodificeerde dispersie, hoog alkalibestendige pigmenten en natuurlijke minerale vulstoffen conform DIN 4226 ter verhoging van de ruwheid en hechting van gladde, niet zuigende ondergronden, tenminste 0,4 N/mm²

Opmerking:

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk.

Verwerking

Kwartsgrondering wordt, nadat deze goed is opgeroerd, onverdund met blokkwast of vachtroller aangebracht. Gedurende de verwerking het materiaal regelmatig oproeren. Droogtijd tenminste 12 uur, voor ventilatie zorgen. Voordat er verder gewerkt kan worden moet Kwartsgrondering krasvast zijn uitgehard. Na verharding zonder voornatten de stucmortel c.q. pleisterlaag aanbrengen.

Opmerking

Voor het verwerken omroeren. Niet bij temperaturen beneden de +5°C verwerken. Niet bij vorst opslaan of transporteren. De aangegeven tijden gelden voor normale temperaturen van +20°C en ca. 65% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de droogtijden.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden de voorschriften in acht nemen.

Gereedschap, reiniging

Vachtroller of borstel.
Indien nog niet droog of verhard met water reinigen.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Plastic emmers 5 en 15 liter

Verbruik

Circa 0,25 ltr/m²

Opslag

In de originele verpakking, droog, koel en vorstvrij opgeslagen tenminste 12 maanden.

Geringe ontmenging is mogelijk.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Productcode: M-DF02

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbild geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).

Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.



52810004281001