

Technisch merkblad
Artikelnummer 2540, 2547

Dakverf E

Een in water oplosbare dakcoating op kunstharsdispersiebasis

Producteigenschappen

Remmers Dakverf E bezit een bijzonder goede hechting op draagkrachtige, minerale ondergronden. Het materiaal zwelt door vocht- en wateropname in verharde toestand niet, is niet verzeepbaar, spanningsarm, ademingsactief, regendicht en bestand tegen de inwerking van industrieafvalgassen. Door verbetering van de waterafvoerende eigenschappen heeft Remmers Dakverf E bovendien een preventieve werking t.a.v. algen- en schimmelaangroei.

Toepassing

Alle op afschot liggende daken. Keramische dakpannen en asbestcementvrije golfplaten.

Verwerking

Voor gebruik de inhoud van de verpakking goed roeren. De te behandelen ondergrond moet conform de huidige stand der techniek gereinigd worden (bijv. hogedruk - reinigingstechniek). De ondergrond moet ontdaan zijn van vervuiling en microbiologische aantasting. Ondergronden met veel algen en schimmels moeten na de reiniging en droging met Alkutex Algenverwijderaer nabehandeld worden. Verbruik circa 0,2 ltr/m².

Asbestcementvrije en houtvezelcementplaten na een goede voorbehandeling en droging met Funcosil Grondering SV gronderen. Verbruik circa 0,2 ltr/m².

Technische gegevens

Basis:	pure acrylaatdispersie
Soortelijke massa:	ca. 1,4 kg/ltr
Verwerkingstemperatuur:	+5° C tot +30°C
Droogtijd van 0,2 kg/m ² onder normale omstandigheden (20°C):	circa 3 uur
Viscositeit bij 20°C:	circa 1500 mPas
Weersbestendigheid:	zeer goed
UV-bestendigheid:	zeer goed
Alkalibestendigheid:	zeer goed

Opmerking:

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk.

Gereinigde en poreuze betondakpannen alsmede keramische dakpannen hoeven voordat deze gecoat worden niet extra gegrondeerd te worden

Na de ondergrondvoorbehandeling moet Remmers Dakverf E in 2 lagen worden aangebracht. De eerste bewerking Remmers Dakverf E kan tot 10% water verdund worden, de tweede laag moet onverdund worden aangebracht.

Niet in de volle zon verwerken en bij objecttemperaturen beneden +5°C.

Voor geglazuurde en veredelde keramische pannen is Remmers Dakverf E niet geschikt.

Gereedschap en reiniging

Kwast, rol of spuitapparatuur (100-150 bar, nozzel 0,021-0,025 inch). Gereedschap kan, indien de coating nog nat is, met water gereinigd worden.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Plastic emmers 15 liter.

Verbruik

Circa 0,4 ltr/m² bij twee lagen.

Opslag

In originele, goed gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, 24 maanden.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.



52810004254001