



Technisch merkleblad
Artikelnummer 1070

Ontzoutingskompres

Speciaal samengesteld materiaal voor het ontzouten van natuursteen.

Producteigenschappen

Bijzonder goed werkend kompresmateriaal door de speciale combinatie van actieve minerale bestanddelen en cellulose.

Toepassing

Voor het ontzouten van natuursteen door de zgn. kompressenmethoden.

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en ontdaan van alle stoffen, welke de hechting van het kompressenmateriaal beïnvloeden, bijv. losse delen, stof, uitbloeiingen, vervuilingen, lossingsmiddelen, enz.
De ondergrond voor het aanbrengen van Remmers Ontzoutingskompres vochtig maken.

Verwerking

1 zak met circa 10-11 liter gedistilleerd of geïoniseerd water vermengen en als pasta op de te ontzouten ondergrond aanbrengen (laagdikte 15-30 mm); na een inwerktijd van circa 3 weken de dan droge Remmers Ontzoutingskompres voorzichtig verwijderen. Vervolgens nogmaals een laag aanbrengen met eenzelfde inwerktijd. Afhankelijk van de omstandigheden van de omgeving, bij verwarmde binnenruimte en/of tocht, de laag Remmers Ontzoutingskompres met folie afdekken tegen te snelle droging.
Verdere gegevens vindt u in het WTA-merkleblad "Kompressenontzouting nr. 3-1301/D.

Technische gegevens

Hoedanigheid: grijsbeige, reukloos poeder
Schudmaat: ca. 1,4 kg/dm³

Opmerking:

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk

Opmerking

Bij het aanmaken een stofmasker dragen. Voor en na toepassing het zoutgehalte analyseren; deze service kan eventueel worden uitgevoerd door ons eigen laboratorium.

Gereedschap en reiniging

Mengspiraal, spaan, plamuurmes.
Reiniging in verse toestand met water.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Papieren zakken 30 kilo

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond.

Bij 10 mm laagdikte circa 14 kg/m² op vlakke, egale ondergronden.

Opslag

Op houten pallets, droog en tegen vocht beschermd opgeslagen, gesloten in de originele verpakking 12 maanden.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkleblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.

