




Technisch merkblad
Artikelnummer 2963

Superdek 2 WS


Oplosmiddel- en weekmakervrije muurverf voor binnen,
water- en veegvast conform DIN 53 778 SM
Nat veegvast conform DIN EN 13300, klasse 2



Op waterbasis




Voor binnen



Verwerkings-
temperatuur



Kwasten/rollen
Airless-/airmix
spuiten



Verbruik afhan-
kelijk van de
toepassing



Vorstvrij, koel en
droog opslaan.
Verpakking goed
sluiten



Houdbaarheid

Toepassing

Remmers Superdek 2 WS is een dekkende muurverf welke nagenoeg aangebracht kan worden op alle in de praktijk voorkomende ondergronden binnen en bij renovatie. Geschikte ondergronden zijn stucwerk mortelgroep P II en P III, cement, kalk of kalkcement, gips, kalkzandsteen, beton, baksteenmetselwerk, houtvezelplaten, behang (rauhfaser).

Producteigenschappen

Zeer goed dekkende binnenmuurverf met een hoog rendement op basis van dispersie. Voldoet aan de kwaliteitseisen SM conform DIN 53 778. Superdek 2 WS is in hoge mate dampdoorlatend en kan eventueel schimmelwerend worden geleverd. Mede op basis van het kwalitatief hoogwaardige bindmiddel is Superdek 2 WS conform DIN 53 778 water- en veegvast. Door het hoog dekkend vermogen ontstaat een gunstige prijs/prestatieverhouding. Meestal kan met één laag worden volstaan. De speciale titaandioxide zorgt voor een zeer witte intensiteit en kan met alle dispersie mengkleuren worden ingekleurd.

Technische gegevens

Bindmiddel:	acrylaatdispersie
Pigment:	titaandioxide
Extender:	speciale vulstoffen
Voluminieke massa:	1,5 kg/ltr
Viscositeit:	verwerkingsklaar
Verdunning:	water
Kleur:	wit
Voldoet aan DIN 53778:	water-, veegvast

Conform DIN EN 13300

Nat veegvast:	klasse 2
Contrastverhouding:	klasse 1 (<99,5%) bij een verbruik van 1 ltr op 8,5 m²
Glansgraad:	mat (< 10 gemeten onder een hoek van 85°)
Maximale korrel:	fijn (<100µ)

Ondergrond

De ondergrond draagkrachtig, ontdaan van vervuiling zoals stof, lossingsmiddel, olie en vet zijn. Scheuren, beschadigingen, losliggende delen in het stucwerk repareren met Remmers Reparatiemortel, gips repareren met Remmers Vulspachtel. Gipsplaten, gipsondergronden, gips-karton, stucwerk vooraf gronderen met Remmers Diepgrondering W. Eventueel aanwezige cementhuid, sinterhuid d.m.v. schuren verwijderen, vervolgens stofvrij maken en gronderen met Remmers Diepgrondering W. Kalkzandsteenmetselwerk met Remmers Silicaatgrondering D gronderen.

Hout en houtvezelplaten alsook vezel-cementplaten met Remmers Diepgrondering W gronderen. Goed vastzittend behang en rauhfaser zonder voorbehandeling met Remmers Superdek 2 WS behandelen. Los, niet goed hechtend behang volledig verwijderen. Restanten behanglijm afwassen. Oude lijm- en kalkverflagen volledig verwijderen en de ondergrond met Remmers Diepgrondering W behandelen. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Remmers Superdek 2 WS verdund met 10% water. Vervolgens de tweede laag onverdund aanbrengen.

Verwerking

Op de goed voorbereide, draagkrachtige ondergrond alsook op nog goed hechtende oude muurverven kan Remmers Superdek 2 WS direct worden aangebracht. Het materiaal kan d.m.v. rollen, kwasten of spuiten worden verwerkt.

Verwerkingstemperatuur:

Niet beneden de +5°C (ondergrond en omgevingstemperatuur) verwerken.

Nabehandeling

De verse voegen tenminste 1 dag tegen te snelle droging en weersinvloeden zoals zon, wind, regen, tocht en vorst beschermen (eventueel met folie afdekken).

Gereedschap en reiniging

Verfroller, kwast, blokkwast, airless spuitapparatuur.
Reiniging met water.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Emmers 5 en 15 liter

Verbruik

100-150 ml/m², afhankelijk van de ondergrond

Opslag

In de originele, gesloten verpakking, koel, vorstvrij opgeslagen, tenminste 12 maanden

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Productcode: M-DF01

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).

Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.