



Technisch merkblad
Artikelnummer 4812/4813/4817

Voegenband B 200; B 300; B 200/E

Afdichtingsvoegenband bestaande uit rubber (NBR) en aan beide zijden voorzien van meegevuлканиeerde stroken alkalibestendig polyesterweefsel. Overdwars elastisch rekbaar band, duurzaam thermoplastische elastomeer gecoat polyesterweefsel, sterk en scheurvast



Voor binnen
en buiten



Vorstvrij, koel
en droog
opslaan.
Verpakking
goed sluiten



Houdbaarheid

Toepassing

Afdichtings- en dilatatievoegenband voor voegen, stornaden van gebouwen, bouwwerken. De voegenband wordt hoofdzakelijk gebruikt bij bouwdelen beneden maaiveld van woningen, parkeergarages, tunnels, enz.

Producteigenschappen

Remmers Voegenband overbrugt en dicht stootvoegen, dilatatievoegen in bouwmaterialen en bouwwerken volledig af. Bewegingen, werking tot 10 mm worden probleemloos opgenomen. De voeg blijft ook bij de hierboven genoemde werking duurzaam dicht.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, draagkrachtig alsook ontdaan zijn van olie, vet en lossingsmiddelen. Mat vochtige ondergronden zijn toelaatbaar. Glanzende, natte ondergronden moeten eerst drogen. Een volledig gesloten vlakke ondergrond is noodzakelijk.

Technische gegevens

Type	Art.nr.	Breedte mm	Lengte m
B 200	4813	200	30
B 300	4812	300	30
B 200/E Met 2 eindstukken	4817	200	6

Dikte:	ca. 1,2 mm
Kleur:	blauw
Scheurt bij uitzetting:	lengte: 34% dwars: 138%
Gewicht van het materiaal	
B 200/B 200 E:	128 gr/meter
B 300	205,5 gr/meter
Resistent tegen	
zoutoplossingen:	resistent
verdunde zuren:	resistent
verdunde logen:	resistent
UV-licht:	resistent
dieselolie:	zwak resistent
benzine:	zwak resistent
aromaten:	niet resistent
Temperatuurbereik:	-30/+90°C

Uitstekende delen, mortelrestanten, onvolkomenheden verwijderen. Scherpe hoeken en randen, met name uitkragende vloerplaten stomp maken. Oneffenheden, beschadigingen, grindnesten vooraf egaliseren en vlak maken met Remmers Dichtspachtel.

Verwerking

Remmers Voegenband kan met Remmers afdichtingsmortels Elastomortel 1K, Flexmortel 2K en Multi-Bouwdicht 2K op alle in de bouw voorkomende minerale ondergronden worden verlijmd.

Voor het verlijmen kunnen ook Remmers bitumen-afdichtingsproducten worden gebruikt. Bij de hiervoor genoemde verlijmingsproducten mag de ondergrond licht vochtig of droog zijn. Remmers Voegenband kan ook met Remmers Epoxy BH 100 (eventueel verdikt) op een droge, minerale ondergrond worden verlijmd. Deze toepassing wordt speciaal bij negatieve waterdruk aanbevolen. Het lijmpoppervlak na het inbedden van het band met Kwartszand H33 instrooien. Bij het afdichten van verticale voegen moet het Remmers Voegenband tot op de betonvloer worden aangebracht. Aan het eind (behalve Remmers B 200/E) en op kruisingen het band met de Remmers Voegenbandlijm verlijmen. Het voegenband tenminste 10 cm over de uitkragende betonvloer aanbrengen. Het Voegenband afhankelijk van de toepassing op maat snijden en bij de uiteinden rekening houden met 5 cm overlapping. De ondergrond waar het op wordt aangebracht moet schoon en droog zijn.

De lijm op beide te verlijmen delen gelijkmatig en volledig dekkend, dun aanbrengen. Na circa 5 tot 10 minuten de delen op elkaar drukken en 15 minuten onder druk houden.

Vervolgwerkzaamheden

Na het afbinden, drogen van de gebruikte lijm wordt de daaropvolgende buitenafdichting met het Remmers Kiesol-systeem aangebracht conform DIN 18195, deel 10 en het afdichtingsband met Remmers DS-Beschermingsmat afdekken.

Opmerking

De toelaatbare verwerkingstemperaturen richten zich naar de eigenschappen van het product en de te gebruiken lijm, mag echter in geen geval beneden de +5°C liggen.

Gereedschap en reiniging

Schaar, mes, plamuurmes, spaan. Gereedschap bij gebruik van Remmers afdichtingsmortel of Remmers bitumineuze afdichtingsproducten voor droging van de producten met water reinigen.

Droge, uitgeharde bitumen en bij gebruikmaking van Remmers Epoxy BH 100 moet het gereedschap gereinigd worden met Verdunning V 101.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Rollen van 30 meter in een doos, 200 E in 6 meter lengte

Verbruik

Lijm

Remmers Elastomortel 2K

ca. 0,4 kg/m

Remmers Flexmortel 2K

ca. 0,4 kg/m

Remmers Multi-Bouwdicht 2K

Ca. 0,5 kg/m

Remmers bitumenafdichtingen

Ca. 0,8 kg/m resp. 0,8 ltr/m

Remmers Epoxy BH 100

Ca. 0,4 kg/m

Remmers Voegenband

1 m/m

Remmers Voegenband als eindstuk naar behoefte

Opslag

In de originele verpakking, koel en droog opgeslagen praktisch onbeperkt houdbaar.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).

Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.