

Technisch merkblad
Artikelnummer 5017/5003

Voegenband SK 10/ Voegenband SK 25

Elastisch zelfklevend butylrubber op
polypropyleenvlies

Toepassing

Voor het snel afdichten van aansluit- en dilatatievoegen bij tegelwerk, in combinatie met Vloeibare Folie en Elastomortel 1K/2K, Flexmortel 2K, Multi Bouwdicht 2K en onder keramische tegels.
Voor aansluitingen van verschillende onderdelen, o.a. ter plaatse van funderingen waar deze zijn afgedicht met bijv. bitumen of afdichtingsmortels.

Producteigenschappen

Voegenband SK 10/ Voegenband SK 25 overbrugt en dicht aansluit- en dilatatievoegen af in sanitaire ruimtes, keukens en badkamers en bij aansluitvoegen ter plaatse van de funderingen.
Werking vanuit de ondergrond wordt opgenomen en duurzaam afgedicht. Geschikt bij vochtclassen 0, A01, A02 en B0.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, stevig zijn en ontdaan van olie, vet en lossingsmiddelen. De ondergrond moet gesloten en vlak zijn. Grove uitstekende delen alsmede mortelvervuiling en restanten verwijderen. Scherpe hoeken en randen stomp maken. Grindnesten dichtzetten. Oneffenheden egaliseren (op de vloer bijv. met Multiplan, wanden eventueel met Multispachtel).
De betreffende technische informatiebladen en verwerkingsvoorschriften in acht nemen.

Technische gegevens

	SK 10	SK 25
Dikte:	ca. 0,70 mm	ca. 1,2 mm
Breed totaal	100 mm	250 mm
Kleur:	wit/grijs	grijs
Materiaalgewicht:	ca. 72 gr/m	ca. 72 gr/m
Temperatuurbestendigheid:	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C
Waterdoorlaatbaarheid:	ca. 0,2 bar	ca. 0,2 bar
Lengte elasticiteit tot breuk:	ca. 55%	ca. 55%
Elasticiteit overdwars tot breuk:	ca. 81%	ca. 81%

Sterk zuigende en poederende ondergronden vooraf stofvrij maken en met Diepgrondering W voorbehandelen.

Verwerking

Voegenband SK 10/SK 25 wordt direct op de minerale, niet poreuze ondergrond verlijmd. Vervolgens wordt het afgewerkt met een eerste afdichtingslaag. In de hoeken wordt het band ingesneden en overlappend verlijmd. Afhankelijk van welk afdichtingsproduct wordt gebruikt, wordt een tweede of derde laag over het totale oppervlak aangebracht.

Opmerking

De toelaatbare verwerkingstemperaturen zijn afhankelijk van de producteigenschappen van de verwerkte afdichtingsproducten, deze mogen echter in geen geval beneden de +5°C liggen. Bij het inwerken van het voegenband met een plamuurmes of spaan alleen dwars over het band werken. Geen beschadigingen met scherpe punten of randen veroorzaken.

Gereedschap en reiniging

Voor het op maat snijden:

Schaar of mes,

Voor het afdichten:

Afhankelijk van het product, rol, kwast of spaan.

Gereedschap, wanneer de afdichtingsproducten nog nat zijn, met water reinigen.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Voegenband SK 10

5017 – rollen à 25 meter in een doos

Voegenband SK 25

5003 – rollen à 10 meter in een doos

Verbruik:

Ca. 1 m/m

Opslag

In de originele verpakking, koel, droog opgeslagen onbepaald houdbaar.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).

Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.