

Wood Lover



PARKET SATIN

VERNIS PARQUET ANTI-GRIFFES

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Protège les parquets, les planchers et les escaliers.
- Très résistant à l'abrasion grâce à son excellente dureté.
- Facile à appliquer grâce à sa formule polyuréthane.
- Offre une bonne lavabilité des surfaces protégées, à l'eau ou aux détergents.
- Résistant à l'humidité ambiante.
- Convient parfaitement à tous les types de bois.
- Idéal pour chambres, livings,...

MODE D'EMPLOI

PARKET SATIN convient à toutes sortes de bois et ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. PARKET SATIN peut être appliqué également aux endroits délicats (ex. près d'un feu ouvert). Sur du bois neuf, il faut appliquer, comme couche de fond, une couche de PARKET SATIN dilué à 10 % de white-spirit. Terminer par 2 couches au minimum. Le bois peut être teinté par 2 couches de WOODLOVER SOLID VERNIS (disponible en 6 teintes). Terminer toujours par 1 couche de PARKET SATIN. Entretien des surfaces déjà traitées : poncer légèrement et terminer par 2 couches de PARKET SATIN. S'il y a plus de 24 heures entre les 2 couches, un ponçage à l'eau entre les couches (Waterproof n° 600) est absolument nécessaire. Contient COBALT COMPOUNDS et 2-BUTANONE-OXIME peut déclencher une réaction allergique.

APPLICATION

À la brosse plate (toujours terminer dans le sens des fibres et éviter des reprises épaisses).

DILUTION

Prêt à l'emploi.

TEMPS DE SÉCHAGE

À 20 °C et 60 % H.R.: Sec au toucher : 3h30. Recouvrable : 8 h.

RENDEMENT

15 m² /l.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit. Stockage: un an, dans l'emballage d'origine et fermé, entre 5 °C et 35 °C.

CONDITIONNEMENTS

0,75 L – 2,5 L.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports à traiter doivent être secs, dégraissés, exempts de cire et dépoussiérés. Racler jusqu'au bois nu les supports anciennement cirés et les rincer au white-spirit. Le bois exotique neuf doit être dégraissé au trichloréthylène. Ancien vernis en bon état : dépolir par léger ponçage à l'eau (Waterproof n° 600). Ancien vernis en mauvais état : décaper entièrement.

CARACTÉRISTIQUES

Liants : résines alkyd-uréthanes.
Pigments : dioxyde de silicium.
Diluant : hydrocarbures.
Aliphatiques.
Point d'éclair : 65 °C.
Densité : 0.90 ± 0.05.
Viscosité : 1,5 ± 0,3 dPa.s (ICI Cone & Plate à 25 °C).
Brillance Gardner 60° : 30 ± 5 %.
Extrait sec en poids : 47 % ± 3.
Extrait sec en volume : 39 % ± 3.
Finesse Hegman : 5 - 6.
COV: valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/i): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/l COV.

DATE DE MISE À JOUR

Septembre 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84