

Wood Lover



PARKET SATIN

KRASVASTE PARKETVERNIS

PRODUCTOMSCHRIJVING	<p>PARKET SATIN beschermt houten vloeren, parket en trappen. PARKET SATIN is zeer slijtvast door zijn hoge hardheid. PARKET SATIN is gemakkelijk te verwerken dankzij de polyurethaanformule. PARKET SATIN is zeer bestendig tegen water en vlekken. PARKET SATIN is zeer goed wasbaar met water en andere reinigingsproducten. PARKET SATIN is een zeer slijtvaste zijdeglans polyurethaan vernis voor parket, houten vloeren en trappen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zeer slijtvast• Makkelijk te verwerken• Geschikt voor kamers, livings,...
GEbruIKSAANWIJZING	<p>PARKET SATIN is geschikt voor alle mogelijke houtsoorten en mag enkel binnen gebruikt worden. PARKET SATIN kan ook op kwetsbare plekken (bv. rond de open haard) toegepast worden. Op nieuw hout dient men eerst een laag PARKET SATIN verdund met 10 % white spirit aan te brengen. Daarna dienen minimum 2 lagen aangebracht te worden. Het hout kleuren kan met 2 lagen WOODLOVER SOLID VERNIS. De afwerking is steeds 1 laag PARKET SATIN. Onderhoud van reeds behandelde oppervlakken: licht schuren en afwerken met 2 lagen PARKET SATIN. Indien meer dan 24 uur tussen 2 lagen, is nat schuren tussen de lagen (Waterproof nr. 600) absoluut noodzakelijk. Bevat 2-BUTANONE-OXIME. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.</p>
TOEPASSING	Met platte borstel (steeds eindigen in de nerfrichting en dikke overlappingsen vermijden).
VERDUNNING	Gebruiksklaar.
DROOGTIJD	Bij 20 ° C en 60 % R.V.: kleefvrij na 3u30, overschilderbaar na 8 u.
RENDEMENT	15 m ² /l.
REINIGEN VAN HET MATERIAAL	White spirit.
VERPAKKING	0,75 L – 2,5 L.
HOUDBAARHEID	Één jaar, in originele en ongeopende verpakking, tussen 5 °C en 35 °C.
VOORBEREIDING ONDERGROND	De te behandelen oppervlakken moeten droog, ontvet, vrij van was en stofvrij zijn. Oude oppervlakken die met was werden behandeld moeten worden afgeschraapt tot op het blote hout en afgespoeld met white spirit. Nieuw tropisch hout moet worden ontvet met trichloorethyleen. Oude vernis in goede staat: ontglimzen door nat schuren (Waterproof nr. 600). Oude vernis in slechte staat: volledig afbijten.
KENMERKEN	<p>Bindmiddel: urethaanhoudende alkydharsen. Pigmenten: siliciumdioxide. Oplosmiddel: alifatische koolwaterstoffen. Vlampunt: 65 °C. Dichtheid: 0,90 ± 0.05. Viscositeit: 1,5 ± 0,3 dPa.s (ICI Cone & Plate). Glans Gardner 60°: 30 ± 5 %. Vaste stofgehalte in gewicht: 47 % ± 3. Vaste stofgehalte in volume: 39 % ± 3. Fijnheid Hegman: 5 - 6. VOS: EU grenswaarden voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.</p>
DATUM VAN DE BIJWERKING	September 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84