

PRODUCT DATA

MURFILL RENOVATION PAINT

OMSCHRIJVING

Matte en blijvend elastische renovatieverf. Ideaal voor renovatie en decoratie van historische en nieuwe gebouwen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Elastisch - blijvend elastisch tot -30°C - zeer mat aspect - uitstekende weerstand tegen vuilaanhechting dankzij unieke formulatie - waterdampdoorlaatbaar - uitstekende weerstand tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Bekleden van muren en gevels.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Mat (glansgraad 60°: ± 4% / 85°: ± 3%)
Kleur:	Wit + mengmachine (pastelkleuren)
Massa:	1,33 - 1,37 g/cm ³ (wit)
Vaste stof gehalte:	In volume: 47 - 50% In gewicht: 60 - 63%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 150 micron (verbruik: 200 g/m ²) Droge film: 70 micron (verbruik: 200 g/m ²)
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	30 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	30 g/l max.
Categorie:	A/i
EU grenswaarde:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	45 minuten
Hanteerbaar:	± 8 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Uitgehard:	2 dagen

Rendement

- Normaal verbruik: minimum 400 g/m².
- Met borstel of rol: 200 - 300 g/m² per laag, afhankelijk van de toepassingstechniek en de ondergrond.
- Met airless: 200 - 500 g/m² per laag, afhankelijk van de toepassingstechniek en de ondergrond.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Op oude, reeds geverfde ondergronden (in goede staat) rechtstreeks aanbrengen, na degelijk borstelen.

Krijtende verven of ongeverfde ondergronden, vooreerst behandelen met Fixonal of met Pegafix.

Op gladde, niet poreuze ondergrond, een laag Pegalink wit of een laag Noxyde (uitgezonderd wit), verdund met ± 20 % water, uitstrijken.

Barsten < 0,5 mm breed: opstoppen met Murfill Renovation Paint.

Barsten > 0,5 mm breed: dichten met Elastofill of Mur-Filler.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

MURFILL RENOVATION PAINT

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moeten de coatings intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Onverdund gebruiken.

Roller: Onverdund gebruiken.

Luchtspuit: Niet mogelijk.

Airless spuit: Nozzle: 13 – 15 / Druk: 200 bar.

Reinigen: water

APPLICATIE CONDITIES

Minimumtemperatuur: 5°C. Maximaal 80% R.V.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com