

# Alphacryl Morpha

**AFWASBARE MATTE ISOLERENDE MUURVERF OP BASIS VAN EEN WATERVERDUNBARE ACRYLAATDISPERSIE VOOR BINNEN.**

## Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

Afwasbaar, glanst niet op.  
Extra decoratieve matte verf.  
Isoleert vlekken van b.v. nicotine, inkt, ....  
Spanningsarm.  
Niet poreuze verf.  
Gemakkelijk te verwerken.  
Snelle droging.  
Hoge soepelheid.  
Spat niet en kan zonder aanzetten aangebracht worden.

Toepassing

Het behandelen van pleisterwerk, beton, geplamuurde ondergronden, glasvezelbekleding. Ideaal op muren met schuin invallend licht.

## Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevingstemperatuur : 10 - 30 °C  
Ondergrondtemperatuur : minimum 8 °C  
Relatieve luchtvochtigheid : max. 80 %.

Verwerking

Borstel, rol.

Verdunning

Water.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik, met water.

Applicatiegegevens

Gebruiksklaar.

Rendement

Gemiddeld theoretisch rendement : 9 - 11 m<sup>2</sup>/L, afhankelijk van de applicatiemethode, - materiaal, van de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.  
Nauwkeurig rendement te bepalen op een proefvlak.

Droging (20°C/65% R.V.)

Stofdroog na ongeveer 1 uur, overschilderbaar na ongeveer 6 uur met dispersieverven. Na 24 uur indien wateroplosbare vlekkenmiddelen geïsoleerd te worden.

## Eigenschappen

Dichtheid

Wit: ca. 1,38 kg/dm<sup>3</sup>

Vaste stof gehalte

Wit: ca. 59 gew.% = ca. 44 vol.%.

Glansgraad

Potmat, < 2 GU / 85°.

Dekkracht

Goed, klasse 2 volgens DIN EN 13300.

Schrobvastheid

Klasse 1 volgens DIN EN 13300.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen (VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/a) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 25 g/l VOS.

## Levering


Verpakking

Wit: 2,5 - 5 - 10 liter.

Kleuren

Kleuren: 1 - 2,5 - 5 - 10 liter.

Wit en een groot aantal kleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".



---

**Werkwijze****Nieuwe, ongeschilderde ondergronden**

Gipsgebonden ondergronden dienen samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Losse pleisterresten verwijderen en onzuiverheden ontkorrelen.

Grondig ontstoffen.

De ondergronden ontdoen van vuil, vet, stof, e.d.

Geheel fixeren met een laag verdunde (10% water) ALPHACRYL PRIMER. Bij minder poreuze ondergronden kan het verdunningspercentage oplopen tot max. 20%.

16 uur laten drogen.

Voorschilderen met ALPHACRYL MORPHA.

6 uur laten drogen.

Afwerken met ALPHACRYL MORPHA.

**Geschilderde ondergronden**

Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakwater en goed mat schuren.

Eventuele gebreken bijwerken.

Geheel voorbehandelen met ALPHACRYL PRIMER.

16 uur laten drogen.

Voorschilderen met ALPHACRYL MORPHA.

6 uur laten drogen.

Afwerken met ALPHACRYL MORPHA.

**Opmerkingen**

- Voor het isoleren van wateroplosbare vlekken, 2 onverdunde lagen aanbrengen met een tussentijd van minimum 24 uur.
- In bepaalde gevallen (afhankelijk van de kleur) kan een afwerking met 1 laag ALPHACRYL MORPHA volstaan.

**Veiligheidsaspecten**

Produktveiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.