

## Alpha Aquafix

### KLEURLOOS WATERVERDUNBAAR ACRYLAAT-COPOLYMEER FIXEERMIDDEL VOOR MUREN VOOR BINNEN EN BUITEN.

#### Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Egaliseert en vermindert de zuiging van onregelmatig en/of sterk zuigende ondergronden.
- Fixeert licht poederende ondergronden.
- Moeilijk verzeepbaar.
- Optimaal indringend vermogen.
- Reukarm.
- Waterverdunbaar.
- Overschilderbaar met dispersiemuurverven.

Toepassing

Het voorbehandelen van met muurverf af te werken ondergronden, teneinde een goede hechting te verkrijgen en kleur- of glansverschillen ten gevolge van onregelmatige zuiging te voorkomen.

#### Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Minimaal 10°C.

Verwerking

Bij voorkeur met de borstel verwerken. Ook mogelijk met rol.

Verdunning

Voor gebruik verdunnen met 25 % water.

In sommige gevallen kan, om te voorkomen dat zich na droging een glanzend oppervlaktelaagje vormt, extra worden verdund met maximaal 30% water.

Reiniging van het gereedschap

Water.

Rendement

Gemiddeld theoretisch rendement 7 - 10 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van de applicatiemethode, - materiaal, van de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Nauwkeurig rendement te bepalen op een proefvlak.

Droging bij 20°C/65% R.V

Stofdroog na ongeveer 1 uur en overschilderbaar na ongeveer 10 uur.

#### Eigenschappen

Dichtheid

Ca. 1.03 kg/dm<sup>3</sup>.

Vaste stof gehalte

Ongeveer 30 gew.% = ongeveer 28 vol.%.

Hechting

Op een schone en droge ondergrond is de hechting en impregnerende werking uitstekend.

Alkali-resistentie

Goed. Alpha Aquafix is moeilijk verzeepbaar.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/h) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS.

#### Levering

Verpakking

10 l

Kleuren

Kleurloos; in de bus melkachtig wit.



---

**Werkwijze**

De ondergrond dient winddroog te zijn.  
Vuil, vet, mos, schimmels, algen en niet hechtende verflagen verwijderen.  
Vervolgens een laag verdunde (+ 25 % water) Alpha Aquafix aanbrengen.  
In geen geval mag na droging een glanzend laagje ontstaan. Indien nodig, extra verdunnen met maximaal 30% water.  
Na droging is Alpha Aquafix overschilderbaar met dispersiemuurverven.

**Veiligheidsaspecten**

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.