

Wood Lover



WOOD PRIMER

PRIMER BUITENHOUT

PRODUCTOMSCHRIJVING	<p>Door zijn diepe indringing verbetert WOOD PRIMER de hechting van de afwerkingslagen. WOOD PRIMER is kleurloos. WOOD PRIMER verhoogt de duurzaamheid van het hout. WOOD PRIMER is gemakkelijk aan te brengen met de borstel. WOOD PRIMER geeft een duurzame bescherming tegen weersinvloeden. WOOD PRIMER is een kleurloze primer die hout een preventieve bescherming geeft alvorens het beitsen, vernissen of verven.</p> <ul style="list-style-type: none">• Preventieve beschermende grondlaag.• Diep impregnerend.
GEBRUIKSAANWIJZING	
TOEPASSING	Borstel.
VERDUNNING	Gebruiksklaar, niet verdunnen .
VERPAKKING	0,75 L – 2,5 L - 5 L – 25 L.
DROOGTIJD	Bij 20 °C: <ul style="list-style-type: none">• droog na 1 u.• overschilderbaar na 6 u.
RENDEMENT	± 12 m ² /L Rendement per m ² is afhankelijk van type, hout en staat van het te behandelen materiaal.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	8 °C – 30 °C.
REINIGING VAN HET MATERIAAL	Onmiddellijk na gebruik met lauw water (geen warm water!).
ADVIES VOOR HET OPSLAAN	Droog bewaren. Na gebruik de bus goed sluiten. Niet aanbrengen beneden de 10 °C, niet in volle zon of bij regenachtig weer.
VOORZORGEN	De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en veevoeders. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Draag geschikte handschoenen. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt: onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen). Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Irriterend.
VOORBEHANDELING ONDERGROND	Geschikt voor geïmpregneerd, zacht en hardhout. Het hout moet droog, zuiver, absorberend en stofvrij zijn.
SYSTEEMOPBOUW	1 laag WOOD PRIMER aanbrengen. Dan 2 lagen WOODLOVER AQUA BEITS of WOODLOVER COLOR TUINHUIS.
KENMERKEN	Bindmiddel: acrylaat. Oplosmiddel: water. Dichtheid: 1,04 ± 0,05. Vlampunt: > 100 °C. Vaste stof in gewicht: ± 30%. Vaste stof in volume: ± 26%. VOS: EU grenswaarde voor dit product (cat.A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS. In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer: 070/245.245.
DATUM VAN DE BIJWERKING	September 2013.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84