

Rubbol Satura plus

KRAS- EN SLIJTVASTE ZIJDEGLANSLAK OP BASIS VAN EEN LOW SOLVENT ALKYDHARS.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Lage zijdeglans.
- Geeft een fraai, strak gevloeid en egaal oppervlak.
- Zeer kras-en slijtvast.
- Gemakkelijk verwerkbaar.

Toepassing

Voor het lakken van hout en metaal dat op de gepaste wijze voorbehandeld is.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevings-, ondergrond- en verftemperatuur: 5-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerking

Borstel, rol.

Applicatiegegevens

Product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

White spirit of M600.

Rendement

Praktisch : 15 - 17 m²/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat : 70 µm = droog : 40 - 45 µm.

Droging bij 20°C/65 % R.V.

Stofdroog na ca. 3 uur, kleefvrij na ca. 5 uur en overschilderbaar na ca. 18 uur.

Eigenschappen

Dichtheid

Wit : ca. 1,27 kg/dm³

Vaste stof gehalte

Ca. 76 gew.% = ca. 64 vol.%

Glansgraad

Initieel 30-40 GU/60° en na volledige doordroging 20-30 GU/60°. De uiteindelijke glansgraad wordt pas na 3 weken bekomen.

Hechting

Uitstekend op alkydhars grondverven en op gereinigde en geschuurde oude laklagen.

Elasticiteit Erichsen

Na een doorharding van 90 uur bij 23°C : > 5,5 mm (afhankelijk van de kleur).

Mechanische eigenschappen

Zeer kras- en slijtvast.

Reinigbaarheid

Goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid

Goed, ca. 3 - 4 jaar voor een 3-lagen systeem op een goede ondergrond.

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk e.d.

Vergeling

Bij binnentoepassingen zal Rubbol Satura plus (wit en pasteltinten) onder invloed van warmte en het ontbreken van rechtstreeks licht vergelen.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

vluchtige organische stoffen (VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/d) : 300 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.

Levering

Verpakking

Wit: 1 - 2,5 liter

Zwart: 1 liter

Kleuren: 1 - 2,5 liter

Kleur

Wit, zwart en vrijwel alle kleuren van de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".

Werkwijze

Houtsoorten in de duurzaamheidsklasse III, IV en V verduurzamen met een geschikt impregneermiddel.
Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/ontvetten.
Volledig gronden met Rubbol Primer plus.
24 uur laten drogen. Schuren en ontstoffen.
Laten drogen.
Voorlakken met Rubbol Satura plus.
24 uur laten drogen. Eventueel licht schuren en ontstoffen.
Aflakken met Rubbol Satura plus.
Opmerking : de natte laagdikte van Rubbol Satura plus mag niet hoger zijn dan 75 µm.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsaspecten

Zie veiligheidsinformatieblad