



Sigma Siloxan Hydrophob Syn



Description	Produit d'hydrofugation en phase solvant à base d'oligomère organo-siloxane.
Usage	Hydrofuger les supports minéraux absorbants tels que briques, blocs silico-calcaire, béton, béton cellulaire et pierre naturelle, ainsi que les façades cimentées. Protège les bâtiments à long terme contre la pluie et ralentit la migration des sels solubles dans l'eau (salpêtre).
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none">• Elimine l'action néfaste des pores et des capillaires des matériaux minéraux• Hydrofuge les matériaux de construction, ce qui conserve la valeur thermique des murs.• Previent les dégats causés par le gel, l'encrassement, l'efflorescence, les algues et les moisissures• Ne modifie pas la teinte du support• Haute perméabilité à la vapeur d'eau
Teintes et brillance	<ul style="list-style-type: none">• Incolore• Mat
Données de base	<ul style="list-style-type: none">• Densité: env. 0,78 g/cm³• Séchage: env. 8 heures• Pouvoir hydrophobant: protection > 90%• Résistance à la: la perméabilité diminue diffusion de max. 5%• Point d'inflammabilité: 36°C <p>Les données de base sont déterminées à 20°C, 65% H.R. Ces données sont d'application pour l'épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.</p>
Rendement	<u>Consommation</u> Doit être déterminé par essai sur place jusqu'à saturation du support
Conditions du support	Avant d'entamer les travaux de peinture, le durcissement hydraulique du support à traiter doit être complètement terminé (pH 7, à constater à l'aide papier indicateur pH et de l'eau déminéralisé). Le support sera sec au vent. Nettoyer éventuellement avec un produit de nettoyage.
Conditions d'application	Minimum 3°C
Instructions d'emploi	<u>Brosse, arroseur, pistolet.</u> Appliquer plusieurs fois « humide sur humide » jusqu'à saturation du support. Nettoyer le matériel immédiatement après usage au white-spirit.

Sigma Siloxan Hydrophob Syn



Mesures de sécurité

Inflammable.
Conserver le récipient bien fermé.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Voir fiches 1430 et 1431 (a+b)
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité

Données complémentaires

Protéger soigneusement, par ruban adhésif ou autre moyen, les endroits qui ne doivent pas être traités.

Conservation

24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

EMG

10100DN3141