# SIGMA COLUMN TO STORY FACILITY OF THE STORY FOR THE STORY

### Sigma Façade Prim Syn (précédemment Sigmaprim)

Description	Peinture façade d'impression opacifiante à base de résines acryliques en phase solvant.
Usage	Convient pour fixer des supports poreux, poudreux, peu cohérents. Couche de fond spécifique pour système Sigma Façade Topcoat Flex Semi-Matt, également pour peinture façade à l'eau.
Caractéristiques principales	<ul> <li>Améliore l'adhérence et prolonge la durée de vie du système de peinture</li> <li>Imprégnation en profondeur</li> <li>Idéal comme couche de fond pour le système Sigma Facade Topcoat Flex Semi-Matt</li> <li>Non saponifiable</li> <li>Semi-opaque</li> <li>Ne peut être appliqué sur revêtements muraux souples</li> </ul>
Teintes et brillance	Blanc cassé     Mat
Données de base	<ul> <li>Densité: env. 1,32 g/cm³</li> <li>Extrait sec: env. 43% en volume</li> <li>Hors pluie après: env. 30 minutes</li> <li>Recouvrable après: env. 24 heures</li> <li>Point d'inflammabilité: 43°C</li> <li>Les données de base sont déterminées à 20°C, 65% H.R.</li> <li>Ces données sont d'application pour le blanc et l'épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.</li> </ul>
Rendement	<u>Consommation</u> Systèmes Sigmaflex: 250 g/m². Env. 5 m²/litre (voir FT n° 6116). Systèmes peintures façades: 6-7 m²/litre, selon l'absorption et la structure du support.
Conditions du support	Le support doit être sec, cohérent et nettoyé. Eliminer les anciennes peintures non-adhérentes.
Conditions d'application	Le support doit avoir une température superficielle comprise entre + 5°C et 35°C et au moins 5°C au-dessus du point de rosée.
Instructions d'emploi	<u>Usage</u> Bien remuer avant l'emploi <u>Brosse/rouleau</u>
	Dilution recommandée: prêt à l'emploi, si nécessaire max. 2% de white-spirit  Nettoyage  Nettoyer le matériel au white-spirit immédiatement après usage





#### Fiche Technique

#### 6030

## Sigma Façade Prim Syn (précédemment Sigmaprim)



Mesures Voir fiches 1430 et 1431 (a+b).

de sécurité Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Conservation 12 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

PPG Coatings bvba/sprl, Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telephone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31, e-mail: info@sigma.be, site Internet: www.sigma.be Les donnees de ce document sont correctes a la date d'emission. Nous nous gardons le droit de modification sansnotification.

Notre responsabilite sur base des donnees de ce document, est exclue.



